

溶剂型环氧树脂工业地坪

产品名称	溶剂型环氧树脂工业地坪
公司名称	天津市天大华盛化工材料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗南路金合园底商
联系电话	86-02223345816 13602036659

产品详情

产品名称：溶剂型环氧树脂工业地坪

环氧树脂地坪具有优良的耐磨、耐腐蚀（酸、碱、盐、化学试剂等）、防灰尘、易清洁、平滑、美观等特点。我公司采用德国拜耳、比克等公司一流的技术和原料，在国内推广和应用。已在国内电子、制药、轻工、食品、纺织、机械以及国防领域广泛应用，质量一流，得到用户的广泛好评。

产品简介：

1) 特点：防尘、防腐、防潮、耐磨；附着力强、柔韧性好、耐冲击。便于清洁、施工快捷、推广方便、造价低廉；2) 使用领域：电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等行业制造工厂的车间、仓库、办公室、停车场等场所。3) 技术指标：

项目	指标
外观	平整、有光或亚光，各色
干燥时间，小时	4
表干	
实干	24

附着力，级	1级
硬度	3H
耐冲击性，Kg/cm	50
柔韧性	2mm通过
耐磨性，500g/1000转	0.0129g
耐酸性，25%H ₂ SO ₄ 、25	30天，无变化
耐碱性，25%NaOH，25	30天，无变化
耐汽油，120#汽油，25	30天，无变化
耐润滑油	30天，无变化

施工工艺：

1. 基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
2. 封底：环氧封底油漆涂装一道。
3. 批刮腻子：一般在底涂6小时后批刮环氧腻子，固化实干后用打磨机打磨平整，用吸尘器除粉尘，再批刮第二道腻子，然后打磨至表面平整光洁。
4. 涂面涂层：面漆一般涂2~3道，每道涂装间隔应大于12小时。
5. 养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
6. 本品系双组份涂料，使用时请按规定配比混合均匀后，熟化30分钟以上才能涂装施工。
7. 详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。