

聚氨酯高耐磨工业地坪

产品名称	聚氨酯高耐磨工业地坪
公司名称	天津市天大华盛化工材料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗南路金合园底商
联系电话	86-02223345816 13602036659

产品详情

产品名称：聚氨酯高耐磨工业地坪

聚氨酯地坪是工业地坪产品中耐磨性能最优异的一种地坪，其耐磨性能比环氧树脂高数倍之多，而且具有优良的防腐、防化学性能；高强度、防尘、易清洁、美观等特点。我公司采用进口原料，施工和产品质量一流。

特点：

高耐磨性；防尘、防腐、防水、防潮；
便于清洁、施工方便、造价低廉；附着力强、柔韧性好、耐冲击。

使用领域：

本产品用于要求高耐磨、高洁净的生产场合，如：制药、纺织、电子仪器仪表、食品、汽车、轻工等生产车间及仓库、办公室、停车场等场所。

技术指标：

项 目

指 标

干燥时间，小时

表干

8

实干	24
附着力，级	1~2级
硬度，H	3H
耐冲击性，Kg/m	50
耐磨性，500g/1000r下失重	0.008g
抗霉菌性，级	0级，十种曲霉菌28昼夜试验
耐酸性，（25%H ₂ SO ₄ ，25℃）	30天，无变化
耐碱性，（25%NaOH，25℃）	30天，无变化
耐汽油，120#汽油	30天，无变化

施工工艺：

1. 基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
2. 封底：用聚氨酯或环氧封底油漆涂装一道。
3. 批刮腻子：一般在底涂6小时后批刮聚氨酯或环氧腻子，固化实干后用打磨机打磨平整，用吸尘器除粉尘，再批刮第二道腻子，然后打磨至表面平整光洁。
4. 涂面涂层：用聚氨酯耐磨地坪涂料涂2~3道，每道涂装间隔应大于8小时，最长不超过72小时。
5. 养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
6. 注意事项：
 - 1) 本品系双组份涂料，使用时请按规定配比混合均匀后涂装施工。
 - 2) 所用材料、工具要干燥，不能有水分；
 - 3) 施工现场严禁烟火。
7. 详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。