

无锡镀锌方管厂家电话

产品名称	无锡镀锌方管厂家电话
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

镀锌方管基本要求：

- 1、镀锌方管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管；
- 2、定尺长度镀锌方管的定尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20；
- 3、倍尺长度镀锌方管的倍尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20。每个倍尺应留5-10的切口余量；
- 4、端头形状镀锌方管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5。
- 5、镀锌方法：镀锌采用热浸镀锌法；
- 6、刀字性能钢管镀锌前的刀字性能应符合GB3092的规定；
- 7、镀锌层的均匀性镀锌方管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在铜溶液中连续浸渍5次不得变红。
- 8、冷弯曲试验公称口径不大于50的镀锌方管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90。弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落现象；

9、表面质量镀锌方管的内外表面应有完整层，不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌存在；

10、镀锌层重量镀锌层重量平均值应不小于 $500\text{g}/\text{m}^2$ ，其中任何一个试样不得小于 $480\text{g}/\text{m}^2$ 。

镀锌方管是方管类别中具有耐腐蚀性的，其本身两种材料的材质、生产工艺流程、及部分方管规格执行标准基本相似，由于镀锌方管是在焊接方管的基础上进行了热镀锌处理，因为镀锌方管其防护作用强于普通焊接方管，抗腐蚀能力强。可以说热镀锌方管整个结构由锌，形成致密的四元结晶体，此结晶体在钢板上形成一层屏障，因而有效的防止腐蚀因子穿透。耐腐蚀性来自锌层的障碍保护功能强。当锌在切边、刮痕及镀层擦伤部份作牺牲保护时，锌便形成不能溶解的氧化物层，发挥屏障保护功能。