

铁氟龙板 直销，优质质量聚四氟乙烯板，黑颜色四氟板块

产品名称	铁氟龙板 直销，优质质量聚四氟乙烯板，黑颜色四氟板块
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，V型(剖切型)四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，U型(折包型)四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。

聚四氟乙烯又叫铁氟龙、[四氟](#)、[特氟龙](#)

、塑料王。它具有非常优越的综合性能，堪称塑料王，被广泛应用于国民经济各领域，但聚四氟乙烯表面极其光滑，难于和其他材料粘接在一起，影响了它的使用范围。为了扩大聚四氟乙烯的应用范围，目前已开发出了商品级的聚四氟乙烯表面处理剂，特点如下:

本品具有较长的贮存期和使用期，处理后的聚四氟乙烯可用环氧等一般胶粘剂胶接，并可获得较高的胶接强度。本品可用与聚四氟乙烯管材、板材、薄膜及填充聚四氟乙烯等的表面处理，由于本品使用期较长，并有一定的稠度，很适于聚四氟乙烯部件的局部处理。主要性能外观:黑色糊状物剪切强度:9.8Mpa处理后的聚四氟乙烯薄膜表面电阻:与未处理膜相比降低1--2次方。贮存期(密封保存)1年以上。处理后的聚四氟乙烯表面不耐紫外光照射，在强紫外光长期照射下，会失去处理效果。因此，处理后的聚四氟乙烯如不及时胶接，应避光保存。使用方法

用棉花沾丙酮将予处理的[聚四氟乙烯](#)

表面擦洗干净、晾干，然后用玻璃棒将处理剂搅匀。小面积处理时，用玻璃棒沾适量的处理剂平放于待处理塑料表面上，转动玻璃棒

，是棒上的处理剂均匀地涂到塑料表面上;刷涂时

，要用聚乙烯

刷(不得用一般毛刷)，并要朝一个方向刷，不可回刷，处理剂厚度应控制在0.5毫米左右。对于小塑料件

，如果允许整个处理，可将部件浸于处理剂中，用这种方法处理的聚四氟乙烯，表面颜色均匀，效果好

。以上各种处理方法，处理时间均为1--5分钟，处理后，先用丙酮洗去聚四氟乙烯表面上的处理剂残渣

，在用水清洗干净，干燥(室内阴干，不可室外紫外光照射)后即可胶接。废处理剂经少量乙醇处理，使

其完全失去黑色，方可倒掉，大量使用处理剂时，其残渣要经酸中和至中性，然后倒掉。包装、贮存和

运输1、本品装于密闭瓶中，贮存于阴凉、远离火源和水源处，按易燃危险品运输。2、本品有强烈的腐

蚀性，使用时应戴好防护眼镜和胶皮手套，一旦皮肤接触处理剂，应立即用水冲洗干净。3、本品包装瓶

开盖后，瓶口密封圈易破损，失去密封作用，因此要在短期内将处理剂用完，否则应检查瓶口妥善密封

。