

# 蛭石 . 蛭石粉

产品名称	蛭石 . 蛭石粉
公司名称	灵寿县亚通矿物粉体厂
价格	650.00/吨
规格参数	
公司地址	中国 河北 石家庄市 灵寿县燕川乡 工业区
联系电话	86 0311 82612012 13582124875

## 产品详情

&lt;!-- .at\_2{border-top: #f8f8f8 1px solid; word-break: break-all; border-bottom: #f8f8f8 1px solid} .at\_3{line-height: 22pt} .at\_0{border-right: #ffffff 1px solid; border-top: #ffffff 1px solid; border-left: #ffffff 1px solid; border-bottom: #ffffff 1px solid} .at\_1{border-bottom: #ffffff 1px solid} --&gt;

材 质	丙 烯 酸	导 热 系 数	( w/( m . k ) )
最 高 使 用 温 度	1100 ( )		

金黄色蛭石粉由蛭石片经过烧制，膨胀后形成的膨胀蛭石，再经过加工成粉末状，然后分目。金黄色膨胀蛭石，是层状结构，层间含有结晶水，膨胀率在5-25倍，热导率小，容重在50-200kg/m<sup>3</sup>，是良好的隔热材料。质量良好的膨胀蛭石，最高使用温度可达1100。此外，膨胀蛭石具有良好的电绝缘性。金黄色膨胀蛭石用途：绝热材料、防火材料、育苗、种花、种树、摩擦材料、密封材料、电绝缘材料、涂料、板材、油漆、橡胶、耐火材料、硬水软化剂、冶炼、建筑、造船、化学

等工业。

一. 化学成分：

成分	sio <sub>2</sub>	mg <sub>o</sub>	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	cao	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	杂质	ph
含量(%)	41	21	18	0.8	3.5	<3	8-11

二、物理指标：

级别	规格(mm)	松散比重(kg/m <sup>3</sup> )	吸水性(%)	杂质(g/m <sup>3</sup> )
1	>4	145	475	<3
2	2.5-4	190	450	<3
3	<2.5	200	420	<4