

支装橡胶修补剂

产品名称	支装橡胶修补剂
公司名称	北京博瑞联创商贸有限公司
价格	235.00/支
规格参数	品牌:WAIT 性能:快速固化 用途:修补橡胶缺陷及密封
公司地址	北京昌平区沙河镇 万家泓业产业园B区102
联系电话	010-53605793 13683279180

产品详情

WAIT高强度橡胶修补胶为双组份，通过A B组份混合均匀后，快速反应实现交联固化，形成耐磨弹性体，适用于橡胶履带、辊、罐等橡胶制品的快速修补。

二、主要性能特点 使用寿命长，综合成本低。

计量包装，揉搓均匀打开包装即可直接使用

混合时物料温度低，几乎无收缩现象，可一次性浇筑任意厚度

强度高，韧性好，具有优异的防水性和耐磨性

耐候、耐油污、耐低浓度酸碱盐、耐老化，可直接在室外应用

三、技术指标

序号	项目	技术指标
1	剥离强度180° KN/m	7
2	拉伸强度/Mpa	7
3	断裂伸长率/%,GB/T 528	200
4	耐磨性 (mg) GB/T23446-2009	20
5	硬度/邵A, GB/T531.1-2008	65

四、施工工艺

修补前将需要对修补部位进行打磨处理，并清理干净打磨的碎屑，保证修补部位清洁、干燥、粗糙，用毛刷将底涂刷到需要修补的部位，使表面润湿，15分钟后方可涂胶。

将隔离杆抽出，将两组份用双手迅速揉搓（建议揉搓时间为1分钟左右）充分混合均匀后，打开包装快速涂布于处理好的基面上，用平刮板用力来回刮涂几次，保证本品与基面充分贴合，刮平即可。在3分钟内完成本组胶施工，静待数小时后方可使用。

支装修补胶使用时表面处理方式与袋装相同，底胶涂刷完毕后，去除修补剂头部的密封盖，将注胶嘴与修补剂连接，将连接好的修补剂装入注胶器内，按压挤出开关即可挤出，初次使用因AB组份不能充分混合，建议挤出一些在使用，避免出现因AB组份混合不均而造成的不固化。

施工温度：5~35C