

4CR13H塑胶模具

产品名称	4CR13H塑胶模具
公司名称	纵集模具科技（上海）有限公司
价格	12.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层F区393室
联系电话	021-61726099 15000232293

产品详情

化学成份

碳 C :0.36~0.48 硅 Si: 0.60

锰 Mn: 0.80

硫 S: 0.030

磷 P: 0.035

铬 Cr:12.00~14.00

镍 Ni:允许含有 0.60

退火

一般退火采用780-800度，保温4-6小时，以 50度/小时，冷却到550度出炉空冷，等温退火采用700-800度保温2-4小时，然后再670-720度保温，保持2-4小时，以 50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷，退火硬度为241-197HB