

# 高强度PA66 美国杜邦 74G33J 耐热性 耐磨 尼龙66

产品名称	高强度PA66 美国杜邦 74G33J 耐热性 耐磨 尼龙66
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	37.50/千克
规格参数	杜邦:杜邦 74G33J:74G33J 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

74G33J

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.39 ASTM D-792

## 机械性能额定值单位测试方法

挠曲模量 (23 ,DAM) 8965 MPa ASTM D-790

埃佐冲击强度 (23 ,DAM) 135 j/m ASTM D-256

断裂伸长率 (23 ,50%RH) 7 % ASTM D-638

拉伸强度 (23 ,DAM) 186 MPa ASTM D-638

挠曲强度 (23 ,DAM) 290 MPa ASTM D-790

断裂伸长率 (23 ,DAM) 4 % ASTM D-638

挠曲模量 (23 ,50%RH) 4830 MPa ASTM D-790

埃佐冲击强度 (23 ,50%RH) 185 j/m ASTM D-256

拉伸强度 (23 ,50%RH) 121 MPa ASTM D-638

## 热性能额定值单位测试方法

熔点 (DAM) 259 ASTM D-789

热畸变温度 (1.8MPa) 245 ASTM D-648

