

沙林树脂1650美国杜邦1650 锌离聚物 流延膜

产品名称	沙林树脂1650美国杜邦1650 锌离聚物 流延膜
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:1650 性能:锌离聚物 流延膜
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

沙林树脂8945 美国杜邦8945 钠离聚物 吹膜

沙林树脂1706 美国杜邦1706 食品级 流延膜

沙林树脂2601 美国杜邦2601 挤出 吹塑

沙林树脂9150 美国杜邦9150 锌离聚物 挤出

沙林树脂9910 美国杜邦9910 锌离聚物 挤出

沙林树脂1855 美国杜邦1855 薄膜级

沙林树脂9520 美国杜邦9520 挤出 吹塑

沙林树脂8940 美国杜邦8940 钠离聚物 食品级

沙林树脂9650 美国杜邦9650 共聚物 板材级

沙林树脂8150 美国杜邦8150 钠离聚物 食品级

沙林树脂9950 美国杜邦9950 共聚物 板材级

沙林树脂2100 美国杜邦2100 共聚物

沙林树脂7940 美国杜邦7940 挤出 吹塑

沙林树脂8020 美国杜邦8020 吹塑

Ultradur B4300G10 (PBT巴斯夫B4300G10 50%玻纤高刚性)

Ultradur B4300G4LS(PBT巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤)

Ultradur B4300G6(PBT巴斯夫B4300G6 BK5110 30%玻纤)

Ultradur B4300G6FC(PBT巴斯夫B4300G6FC 30%玻纤)

Ultradur B4300G6 (PBT巴斯夫B4300G6 High Speed)

沙林树脂1650 美国杜邦1650 锌离聚物 流延膜