

# 注塑级PA66 日本旭化成1300S 接头 垫圈 电线绑扎带

产品名称	注塑级PA66 日本旭化成1300S 接头 垫圈 电线绑扎带
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	22.80/千克
规格参数	旭化成:旭化成 1300S:1300S 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

1300S

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本旭化成

产品用途:接头、垫圈、电线绑扎带

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸湿率(湿) 2.5 %

物理性能额定值单位测试方法

比重(干) 1.14 ASTM D-792

成型收缩率(干) 1.3-2.0 % 旭化成方法

机械性能额定值单位测试方法

悬臂梁式缺口冲击强度(干(湿)) 39(147) J/M ASTM D-256

拉伸强度 (干(湿)) 79(57) MPa ASTM D-638

断裂延伸率 (干(湿)) 50(250) % ASTM D-638

洛氏硬度 (干(湿)) 120(108) R scale ASTM D-785

抗挠强度 (干(湿)) 118(54) MPa ASTM D-790

抗挠系数 (干(湿)) 2.8(1.2) GPa ASTM D-790

磨损率 (湿)  $7 \times 10^{-6}$  kg/1000times ASTM D-1044

洛氏硬度 (干(湿)) 80(55) M scale ASTM D-785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ASTM D-648

(0.46MPa,干) 230

(1.82MPa,干) 70

阻燃性 (干) V-2 UL 94

线性膨胀系数 (干)  $8 \times 10^{-5}$ /K ASTM D-696

导热率 (干) 0.2 W/(m.k)

比热容 (干) 1670 J/(kg.k)

其它性能额定值单位测试方法

氧指数 (干) 26 % ASTM D-2863