

地坪漆涂料检测 GB38468地坪基面涂料有害物质检测

产品名称	地坪漆涂料检测 GB38468地坪基面涂料有害物质检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

地坪漆是涂刷在地面上的一种特殊涂料，通常用于平整、美化、保护和防滑地面。它可以应用于各种场所，如车库、工厂、办公室、卫生间、走廊和商店等。

溶剂型地坪涂装材料是以具有挥发性的且固化后不能成为涂层组份的有机物为分散介质的地面涂装类材料。

分类：

- 1.地坪涂装材料按其分散介质分为水性地坪涂装材料(S)、无溶剂型地坪涂装材料(W)、溶剂型地坪涂装材料(R)；聚合物水泥复合型地坪涂装材料(J)。
- 2.地坪涂装材料按涂层结构分为：底涂(D)、中涂(Z)、面涂(M)。
- 3.地坪涂装材料按使用场所分为：室内(SN)和室外(SW)。
- 4.地坪涂装材料按交通承载量分为：轻载(QZ)重载(ZZ)。

溶剂型（R型）地坪涂装材料的指标要求：

有害物质限量要求：

- 1.挥发性有机化合物含量 500g/L
- 2.游离甲醛 500mg/kg
- 3.苯 1g/kg

4.甲苯、乙苯、二甲苯的总和 200g/kg

5.游离4,4-二氨基二苯甲烷 10g/kg

溶剂型（R型）地坪涂装材料底涂和中涂的要求：

1.容器中状态要求：搅拌混合后均匀，无硬块

2.干燥时间：表干 4h；实干 24h

3.耐碱性（饱和氢氧化钙,48h）：漆膜完整，不起泡，不剥落，允许轻微变色

溶剂型（R型）地坪涂装材料面涂及涂层体系的基本性能要求：

1.容器中状态要求：搅拌混合后均匀，无硬块

2.干燥时间：表干 8h；实干 48h

3.涂膜外观：表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象

4.耐磨性（750g/500r）/g 0.030

5.拉伸粘结强度 2.0MPa

6.耐水性（168h）：不起泡、不剥落、允许轻微变色，2h后恢复

7.耐酸性（10%硫酸,48h），耐碱性（20%氢氧化钠,72h），耐油性（120#溶剂油,72h）：不起泡、不剥落、允许轻微变色