

水性硅pu批发厂家

产品名称	水性硅pu批发厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

硅PU是一种新型的环保塑胶产品,要想在今后使用中发挥出产品的特性,前期施工一定要做好。但人们对与硅PU弹性层的施工步骤还不是很了解。今天,就请本公司专业的技术人员带大家一起来学习以下内容,希望对您会有帮助!

一、硅PU材料弹性层基础处理:

打磨:把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整,把伸缩缝切成V字型槽;

酸洗:以清水润湿基面,用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净,并圈划出积水处,清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物;

伸缩缝处理:待基础干燥后,用硅PU填缝胶填补伸缩缝;

修补:用硅PU填补材料,填平场内凹陷处,凹陷处不超过5mm的用弹性层加面层专用砂按1:1,稀释至合适粘度,用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方,应先用封闭底漆涂一道于积水处,再用封闭底漆加40~80目砂按1:6-8,拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实。

硅PU弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行本层施工

二、硅PU材料弹性层施工:

硅PU弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行本层施工。弹性层为单组份材料,只需用稀释

剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于基面，每

道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准直至涂刮到要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂调节稠度，以保证表面流平。

涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。待干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

若气温较低（<10℃）及湿度较低（<50%），需加入3~8%水搅拌均匀后涂刮，以使干固时间缩短，具体加水量需视现场天气而定。夏天应避免在烈日下施工，否则会出现鼓泡现象。

关于硅PU弹性层的施工步骤就先为大家介绍到这里了，如果您在实际操作中还有遇到其他问题，请您打电话联系本公司售后人员，我们会耐心为您解答任何疑问！