

容器用金属内外环垫片，食品级四氟金属缠绕垫，碳钢金属缠绕垫

产品名称	容器用金属内外环垫片，食品级四氟金属缠绕垫，碳钢金属缠绕垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	SUS 304	碳钢	碳钢
石墨缠绕	SUS 316	SUS 304	SUS 304
四氟缠绕	SUS 316L	SUS 316	SUS 316
		SUS 316L	SUS 316L

填充料	温度(°C)	大操作压力(kg/cm ²)
石墨缠绕	-200~550	250
石棉缠绕	-150~450	100
四氟缠绕	240~260	100

内环选择	商品名	AISI	硬度(HB/HV)	温度(°C)
	不锈钢 304	304	130~180	-250~+550
	不锈钢 316	316	130~180	-100~+550
	不锈钢 316L	316L	130~190	-100~+550

外环通常由经防腐处理的碳钢组成。

厚度公差项目	厚度(mm)	公差(mm)
--------	--------	--------

垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2 -0.1
环厚度	3.0	± 0.24

【缠绕垫片】直径公差(即用于法兰的名义管道直径):

	DIN (mm)	ANSI B16.5 BS1560 (mm) Mss sp-44	API 605	公差
内环内径	≤600	≤24	≥26 and ≤34	± 0.5
	>600 and ≤800	>24 and ≤34	≥36 and ≤60	± 0.9
垫片内径	>800 and ≤1600	>34 and ≤60		± 1.3
	>1600	>60		± 1.6
垫片外径	≤600	≤24	≤24	± 0.9
	>600 and ≤160000	>24 and ≤60	>24 and ≤60	± 1.8
	1600	>60		± 2.2
外环外径			≥1/2 and ≤60	± 0.9
	≤600	≤24		0-1.0
	>600 and ≤1000	>24 and ≤34		0-1.8
	>1000 and ≤1600	>34 and ≤60		0-2.2

【缠绕垫片】技术参数:

缠绕垫片系数	m=2.5-4
缠绕垫片使用压力	25MPa
缠绕垫片使用温度	-196 -700 (氧化性介质中不高于600)
缠绕垫片小预紧比压	y=68MPa