

# PBT台湾长春 5630-104A 耐油 抗磨损性 塑胶原料 汽车部件

产品名称	PBT台湾长春 5630-104A 耐油 抗磨损性 塑胶原料 汽车部件
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:5630-104A 产地:台湾长春
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

长春

牌号

5630A~104A

厂商

台湾长春

原产国/地区

台湾

品名

聚酯

是否进口

否

厂家(产地)

台湾长春

加工级别

注塑级,发泡级

特性级别

增强级,阻燃级

用途级别

纤维

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

货号

BK3025265

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D792	1.58	g/cm <sup>3</sup> ;	
	收缩率	流动: 1.60 mm	ASTM D955	0.10 到 0.40	%
		横向流动: 1.60 mm	ASTM D955	0.80 到 1.4	%
机械性能	吸水率	24 hr	ASTM D570	0.030	%
	洛氏硬度	M 计秤	ASTM D785	90	
	抗张强度		ASTM D638	83.4	MPa
	伸长率	断裂	ASTM D638	3.0	%
	弯曲模量		ASTM D790	8340	MPa
	弯曲强度		ASTM D790	132	MPa
	悬壁梁缺口冲击强度	6.35mm	ASTM D256	74	J/m
热性能	热变形温度	0.45MPa, 未退火	ASTM D648	210	° C
		1.8 MPa, 未退火	ASTM D648	195	° C
	熔融温度		DSC	225	° C
电气性能	线形膨胀系数	流动	ASTM D696	0.000030	cm/cm/ ° C
	表面电阻率		ASTM D257	1.0E 12	ohms
	体积电阻率		ASTM D257	1.0E 15	ohm · cm
	介电强度	2.00mm	ASTM D149	21	kV/mm
	耐电弧性		ASTM D495	100	sec
漏电起痕指数		ASTM D3638	600	V	

其它

UL 阻燃等级

1.60mm

UL 94

V-0