

## ABS镇江奇美（全系列）757K代理商

产品名称	ABS镇江奇美（全系列）757K代理商
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

## 产品详情

机械性能测试条件测试方法测试结果单位, 23 (73 ° F) ASTM D-256

抗张强度 23 (73 ° F) ASTM D-638

抗折强度 23 (73 ° F) ASTM D-790

抗折系数 23 (73 ° F) ASTM D-790

拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 500 (7, 090)

洛氏硬度 ASTM D785 R-105  
23 (73 ° F) ASTM D-785

伸长率 ASTM D638/ISO 527 15

弯曲模量	ASTM D790/ISO 178	25000 ( 35000 )
弯曲强度	ASTM D790/ISO 178	790(11,660)
IZOD 缺口冲击强度	ASTM D256/ISO 179	14(2.6)
	ASTM D256/ISO 179	15(2.7)
热性能测试条件测试方法测试结果单位	UL94	1/16"HB
热变形温度	ASTM D648/ISO 75	99(210)
	ASTM D648/ISO 75	88(190)
	18.6kg/cm	ASTM D-648
物性重能测试条件测试方法测试结果单位	ASTM D792/ISO 1183	1.05
熔融指数 ( 流动 系数 )	ASTM D1238/ISO 1133	1.9
	ASTM D1238/ISO 1133	23
基本熔融指数测试条件测试方法测试结果单位	5,000g	ASTM D-1238