

# PVC防水嵌缝油膏 黑色

产品名称	PVC防水嵌缝油膏 黑色
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耐水性:强 表干时间:5 (h)
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

## 产品详情

漆膜颜色	黑色	耐水性	强
表干时间	5 (h)	品牌	迪凯龙
液态类型	膏体	单件净重	20 (kg)
产地	江西省高安市	储存期	十八个月
外观	包		

### 产品说明

金龙 - 防水油膏是以[聚氯乙烯](#)、[煤焦油](#)加以适量改性材料等，经塑化制成的一种新型建筑[防水涂料](#)和防水嵌缝材料。适用范围广，粘结力强，具有良好的防水性、弹性、耐寒性、及耐腐蚀和抗老化性能。

### 用途：

本品适用于新旧屋面、地下室、隧道等防水、防潮工程。可用于粘结水泥板、伸缩缝、施工缝、沉降缝、落水口等填缝工程。也可用于sbs、app卷材的粘结、打底、密封材料。

### 产品规格及施工单层用量：

产品规格：25kg/包（±1kg/包）也可根据客户要求进行包装

施工用量：2.0--2.5kg/m<sup>2</sup>

### 施工方法及要点：

#### 1、施工工具

基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。

## 2、基层要求

施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合国家屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。

## 3、熬制油膏：

防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100—110℃，当产品表面黑色明亮、充分溶化时，恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。

## 4、填嵌板缝：

在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧形并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使砂浆保持一定厚度。

## 油膏施工：

（1）、防水油膏根据需要可单涂或与玻纤布、pvc防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。

（2）、采用二胶一布（毡）或三胶两布（毡）施工时，先涂刮一层油膏，再将玻纤布（防水卷材）平整铺至刮好的油面上，然后在铺好的布面上刮一道油膏（多层做法可按上述方法重返进行）。

## 注意事项：

- 1、防水层施工应先做屋面特殊部，如下水口、天沟等处，并应由屋面最低处向上施工。
- 2、过屋面防水层的管道，设备或预埋件应在油膏未施工前安装好。屋面防水层施工验收后，严禁在防水层面凿眼、打洞和尖物碰撞破坏防水结构层。
- 3、如屋面防水层上面未设计保温层保护防水层时，应在油膏刮涂最后一道工序时，趁油热进行撒铺滑石粉或云母粉作为防水保护层（最好涂刷反隔热涂料）。
- 4、防水施工完毕，应检查施工缺陷，并及时处理。

## 产品贮存运输

产品宜存在阴凉干燥处，最高堆码不得超过四包，有效贮存期为十八个月。

电话：86 0791 5092093

移动电话：15979007029

商务qq：605080791

地址：中国江西南昌市青云谱区解放西路378号

公司主页：[www.jxfsl.com](http://www.jxfsl.com)

[www.金龙防水.cn](http://www.金龙防水.cn)