

JS复合防水涂料材料 透明

产品名称	JS复合防水涂料材料 透明
公司名称	江西金龙防水材料公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:透明 耗漆量:1、5 (m ² /kg) 耐碱性:强 ((96h))
公司地址	中国 江西 南昌市青云谱区 江西南昌
联系电话	86 0791 5092093 15979007029

产品详情

漆膜颜色	透明	耗漆量	1、5 (m ² /kg)
耐碱性	强 ((96h))	固体含量	65 (%)
耐水性	强	表干时间	4 (h)
品牌	迪凯龙	液态类型	水乳型
单件净重	10 (kg)	产地	江西省高安市
储存期	十八个月	外观	桶装

js复合防水涂料

一、产品概述

js复合防水涂料是一种高弹性的防水材料。由优质精选助剂，及配骨料及高聚物改性弹性液体组成，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

二、产品特点

- 1、无毒、无害、无污染，是一种高强、坚韧、耐久、耐腐蚀、粘结力强。
- 2、防水层具有较好的整体性，特别适用于工程修补，修复及建筑物中伸缩缝、沉降缝、后浇缝及裂缝的防水。
- 3、可调配多种色彩，具有装饰效果，可与装饰涂料混合使用。

三、适应范围

适用于新旧地面屋面、地下室、内外墙面、室内地面、卫生间、浴室、水池等防水工程。

四、基面处理

- 1、表面必须平整，坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的边缘应除去。
- 3、预先湿润底材至无积水为准。
- 4、新浇筑的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。
- 5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后再涂刷。

五、操作工艺

- 1、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷，操作过程中应保持间断性搅拌。
- 2、做完第一层后，必须等待其略为干固(刚好不粘手)后，再涂第二层，一般需1-3小时，视底材的密度和湿度而定。超过24小时或涂层已固化，必须先用清水进行湿润。
- 3、一般涂刷三遍以上(各涂层的方向应该交错)，最后涂膜厚度保持在1.0-1.2mm。用量约为2kg/平方米左右，并可直接在防水层上贴面辅助设计和面层装饰。

六、注意事项

- 1、要求在5-40度的环境条件下储存。
- 2、气温低于5度不宜操作，雨雪天禁止施工。
- 3、切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

七、包装储存

置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存18个月。

执行标准：jc/t864-2008

金龙防水材料厂

厂址：江西省高安市大城开发区

办公地址：江西省南昌市解放西路378号

联系人：文谦

电话：15979007029

网址：www.金龙防水.cn通用网址：金龙防水

商务qq：605080791