

炉底捣打料 泓扬 炉底打结料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 炉底捣打料 泓扬 炉底打结料 |
| 公司名称 | 韶关市泓扬发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 耐火温度:1770 ~ 2000 () 品牌:泓扬 产品类别:炉底打结料 |
| 公司地址 | 中国 广东 韶关市 韶关市 |
| 联系电话 | 86 0751 8929666 13509055525 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|----|----|
| 耐火温度 | 1770 ~ 2000 () | 品牌 | 泓扬 |
| 产品类别 | 炉底打结料 | 材质 | 镁质 |

电炉炉底捣打料采用合成工艺成球和高温煅烧，以方镁石为主晶相，用过渡型低溶相c2f为陶瓷胶结相，同时，在完成烧结后，通过主晶相与结合相之间的晶界互扩散和部分固溶反应，形成高温稳定的显微结构（整体烧结层），保证使用过程中安全可靠，施工方便、不受炉型尺寸限制，可适用于各种规格的电炉。

产品特点：

产品分高、中、低档三个等级

高致密度，高强度，抗冲刷能力强；

高抗熔损性，抗钢水渗透性强；

高热阻和体积稳定性；

烧结性能好，在高温下将形成一个坚实的整体烧结层，使用寿命长；

施工简单，易于施工和修补。

产品用途：

广泛应用于捣制超高功率(uhp)、高功率(hp)、普通功率(rp)、直流(dc)和铁合金电炉炉底

技术指标：

| 名称 | 货号 | 化学成份 | | | | 粒度 | 使用温度 | 用途 |
|---------|----|------|------|------|------|-----|----------|------------|
| | | mgo | sio2 | f2o3 | cao | | | |
| 电炉炉底捣打料 | 1 | 75.0 | 2.5 | 5.0 | 15.0 | 0-5 | 1750 ° c | 电炉炉床的冷铺和热铺 |
| | 2 | 83.0 | 2.5 | 8.0 | 7.0 | 0-5 | 1750 ° c | |
| | 3 | 85.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 0-8 | 1750 ° c | |
| | 4 | 90.0 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 0-8 | 1750 ° c | |