村上AD20感光浆

产品名称	村上AD20感光浆
公司名称	深圳市兴佳网印科技有限公司
价格	60.00/瓶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡共和工业楼45号
联系电话	0755-23706351 13510370886

产品详情

日本村上感光浆ce-20 用 途 适用于pcb、广告标牌、陶瓷转印纸、网点、广告及高精密丝网。 特 征 1; 耐水耐溶剂性 2; 高感光度、高解像性、高架桥性 3 耐溶剂性及网膜的柔软性良好，印刷适性优良 4; 网版脱膜再生性优良 使用方法 1; 分两次将90毫升30°C的纯净水注入光敏剂中，充分摇匀并倒入感光浆中；用木棒或塑料棒经过上下左右充分搅拌，即完成配浆。可适当改变用水量来调整感光浆的粘度。 2; 采用手工或自动涂布机涂布，可通过涂浆的次数控制膜厚 3; 干燥温度应保持在40°C±2。 4; 曝光可使用各种曝光设备。 5; 用自来水显影，精细线条及网点推荐使用高压水枪显影。 6; 干燥后，应在r面进行二次曝光，时间为第一次曝光时间的3倍，二次曝光可使网版耐印率增加1倍以上。 村上ad20感光浆曝光（参考时间） 丝网规格 膜厚 微米 3000瓦金属卤素灯光/距离80厘米 15瓦紫外线黑光管6根 5000瓦金属卤素灯光/距离100厘米 距离约5厘米 4000瓦超高压水银灯光/距离100厘米 照度uv42： 约2毫瓦/平方厘米 照度uv42： 约17毫瓦/平方厘米 照度uv35： 约2毫瓦/ 平方厘米 照度uv35： 约4毫瓦/ 平方厘米 n300s（斜张）黄 10 45-75秒 4-5分钟 n250t（斜张）黄 15 75-105秒 6-7分钟 n250t（斜张）黄 2-3* 40-50秒 3-4分钟 n150t（斜张）白 15 60-75秒 6-7分钟 n150t（斜张）白 2-3* 30-40秒 3-4分钟 膜厚说明（2-3） 涂布d面 d面 r面 或d面 r面 d面 以上数据供参考，推荐使用金穗公司曝光测试片，测试最佳曝光时间。 （曝光不足会降低网版的耐印率，曝光过量会影响图纹的清晰度） 备注：r—油墨面 d—印刷面 规 格 0.9公斤/罐、4.5公斤/罐 注意事项：感光浆需在室温18-25°C的范围内储存、使用，禁止储存在0°C以下