## 深泽县净重25公斤高温环氧玻璃鳞片胶泥防腐

产品名称	深泽县净重25公斤高温环氧玻璃鳞片胶泥防腐	
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司	
价格	16.00/千克	
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村	
联系电话	18533618629	

## 产品详情

供货周期现货		
应用领域环保,化工,石油,能源,建材	规格	防腐蚀耐酸碱
<sup>品牌</sup> 河北腾跃	主要用途	淡灰色、淡绿色(可
按溶剂类型分油性漆	外观的	颜色 胶泥(25kg
刷涂、刮涂      干燥时间表干 2h、剪	[干 24h	规格
胶泥(1mm厚,1.6kg/㎡)、涂料(1连 <b>材料</b>	<b>湖                                    </b>	%
施工方法免费取样,提供技术指导,承接施工	5工配比主料:固化剂:促进	剂=100:1.5:1.2
施工用量-30 下三个月、25 下六个月	保管方法阴凉干燥、	避免直晒
特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点对	酸、碱、盐等溶液有良

保质期 配套材料

阻燃玻璃鳞片胶泥是高温,大温差和恶劣环境下的许多防腐领域(例如化学工业和冶金领域)的 优选防腐材料。主要活性成分是玻璃鳞片和具有出色耐火性的改性树脂。阻燃玻璃鳞片胶泥结合了两者 的所有优点。目前,它被认为是市场上的一种重型防腐涂料。它具有广泛的应用范围。它甚至可以在腐 蚀条件非常严重的环境中运行,例如在非常复杂的工作环境中使用的环保脱硫塔。它也经常用在诸如脱 硝塔之类的地方。

阻燃玻璃鳞片胶泥是鳞片胶泥防腐蚀技术的一项革命性发明。它解决了传统的耐腐蚀涂料的缺点,该涂料不能耐高温,并且可以避免因前几年烟道涂料的老化而引起的火灾再次发生。

阻燃型玻璃鳞片胶泥大多用于物理共混阻燃变性,多为磷酸酯、氧化锑等具有阻燃功能的助剂或填料。物理共混型阻燃乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的阻燃效果可以通过氧指数来表示。物理法是在乙烯基玻璃鳞片胶泥中添加适当量的具有阻燃功能的助剂或填料,以达到阻燃的效果。成型工艺可以采用粉料其他无机粉料。蕞终制品的阻燃效果和添加的阻燃助剂和填料的种类和数量都有关。在聚合物燃烧过程中,热分解释放出水蒸汽,阻蔽了火焰,减少了氧气的供给,达到阻燃作用。

## 环境条件:

- (1) 在大风天禁止涂装作业。
- (2) 在潮湿表面上不得进行涂装作业,待涂表面周围温度至少不能低于露点以上3 ,相对湿度一般不能大于85%。
- (3) 在气温低于5 时,鳞片胶泥(涂料)的固化速度明显减慢,一般不进行喷涂作业。

## 2、 冬季施工措施:

- (1) 为了保证冬季施工的鳞片胶泥(涂料)的固化性能,被衬设备、烟道外部应采用保温材料整体包覆。(2) 采用空气加热设备,通过空气热传递,使被衬基材表面升温至10 以上。火电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。
- (3) 湿度控制:设备内部的相对湿度一般不能大于80%。
- 3、 注意事项:
- (1) 施工用具应清洁,每次施工完毕后应清洁干净,以备下次再用。
- (2) 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- (3) 严防水和杂物等到掉进涂料内,以免影响涂层的质量。
- (4) 施工时应有良好的通用条件,应禁止一切明火,照明应采用低压电源。
- (5) 应对施工人员进行安全教育,配备必要的劳动保护用品,注意施工人员的人身安全。
- (6) 涂层在未干燥和固化之前,应采取保护措施,以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。(7) 每道工序施工前,应对防腐蚀的表面进行清扫,必要时应用 丙酮揩擦一遍,以免影响施工的质量。(8) 防腐蚀涂层施工完成后,涂层层应加以 保护,在吊装、运输过程中尤应小心,避免撞击、敲打和施焊。