

PC 韩国LG 1203-22 高抗撞击性 ;清晰度高

产品名称	PC 韩国LG 1203-22 高抗撞击性 ;清晰度高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	13.68/千克
规格参数	品名:PC 型号:1203-22 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量

2300

MPa

ISO 527-2/50

拉伸模量

2340

MPa

ASTM D638

抗张强度

断裂 4

65.5

MPa

ASTM D638
断裂

66.0

MPa

ISO 527-2/50
屈服 4

60.0

MPa

ASTM D638
屈服

60.0

MPa

ISO 527-2/50
拉伸应变
断裂

120

%

ISO 527-2/50
断裂 4

120

%

ASTM D638
屈服

6.0

%

ISO 527-2 3
断裂伸长率

> 50

%

ISO 527-2 3

弯曲模量

2400

MPa

ISO 178
弯曲模量

2410

MPa

ASTM D790
弯曲强度

96.5

MPa

ASTM D790
弯曲强度

97.0

MPa

ISO 178
耐磨耗性

45

%

ASTM D1044
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度
M 级

72

ASTM D785
R 级

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

23 ° C

70.0

kJ/m

ISO 179/1eA 3

-30 ° C

11.0

kJ/m

ISO 179/1eA 3

简支梁冲击强度

-30 ° C

无断裂

ISO 179/1eU 3

23 ° C

无断裂

ISO 179/1eU 3

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C

750

J/m

ASTM D256

23 ° C

74

kJ/m

ISO 180/A

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)

无断裂

ASTM D256