

# 25公斤每桶高温型树脂鳞片涂料

产品名称	25公斤每桶高温型树脂鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

供货周期现货

25kg/桶

应用领域环保,化工,石油,能源,建材

规格

脱硫塔防腐、储罐防腐、

主要用途防腐等

品牌河北腾跃

25kg/桶

颜色齐全

规格

油性(三组份)

耐候性优

溶剂类型

物流

保质期6个月

配送方式 河北

脱硫塔防腐、储罐防腐、生活污水处理设备防腐指翻结糊接施工

产地

防腐等

适用范围26Mpa

固体含量 85%

0.4J

耐磨性 20mg

弯曲强度

、鳞片胶泥(涂料)施工质量的检测

### 1、 检验

(1) 在鳞片胶泥(涂料)施工的每一道工序完成后,均应经过检验(中间检验),合格后方能进行下一道工序的施工。不合格的部分必须返修,并再次检验。

(2) 全部防腐蚀施工完成后,应经过终检验,合格后才能验收。不合格时也应返修及重新检验。(3)

检验工作应施工单位负责进行,如实的作好记录,必要时承包商和业主可以参加检验。

## 2、 中间检验

- (1) 表面处理的检验：采用目测法，质量应达到本文件第二大项中的要求规定；
- (2) 涂料涂刷后的检验：采用目测法，质量要求是不得漏涂，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完好情况。
- (3) 抹腻子后的检查，采用目测法，抹腻子后的防腐表面应平整或成圆滑过渡。

## 3、 终检验验收鳞片涂层终检测项目主要有外观缺陷、硬度、回粘测试、厚度检测、锤击检查等，具体方法如下：

- (1) 外观缺陷检查：采用目测法（必要时可采用放大镜），涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完好。
- (2) 硬度：采用巴柯尔硬度指标，表面硬度至少大于35。
- (3) 回粘测试：用丙酮浸湿干净的布，反复擦拭涂层的表面，看表面是否因溶剂的侵蚀而发粘，此方法可以有效的了解涂层的固化程度。
- (4) 厚度的测试：利用测厚仪，每平方米不少于1个点，总平均厚度应该达到设计要求。
- (5) 锤击检查：用木锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。