

# PA66 日本旭化成13G25 注塑级 风扇 铁路枕木绝缘体 办公家俱

产品名称	PA66 日本旭化成13G25 注塑级 风扇 铁路枕木绝缘体 办公家俱
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	29.50/件
规格参数	旭化成:旭化成 13G25:13G25 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

54G33

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本旭化成

产品用途:风扇、铁路枕木绝缘体、办公家俱

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸湿率(湿) 1.9 %

物理性能额定值单位测试方法

比重(干) 1.39 ASTM D-792

成型收缩率(干) 0.4/0.9 % 旭化成方法

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度(干(湿)) 120(110) R scale ASTM D-785

悬臂梁式缺口冲击强度(干(湿)) 137(196) J/M ASTM D-256

抗挠系数 (干(湿)) 9.1(5.0) GPa ASTM D-790

抗挠强度 (干(湿)) 289(167) MPa ASTM D-790

断裂延伸率 (干(湿)) 3(7) % ASTM D-638

拉伸强度 (干(湿)) 181(118) MPa ASTM D-638

洛氏硬度 (干(湿)) 93(68) M scale ASTM D-785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.82MPa,干) 240 ASTM D-648

线性膨胀系数 (干)  $3 \times 10^{-5}/K$  ASTM D-696

阻燃性 (干) HB UL 94

热变形温度 (0.46MPa,干) 250 ASTM D-648