

# 低粘度PA66 河南神马尼龙 EPR24 用于模制薄型制品

产品名称	低粘度PA66 河南神马尼龙 EPR24 用于模制薄型制品
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	神马尼龙:神马尼龙 EPR24:EPR24 河南:河南
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

EPR24

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

平顶山神马

产品用途:用于模制薄型制品或大表面积制品的基料

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

相对粘度 (溶解) 2.37 ± 0.03 QB

黑粒 (干态) 0.017 % QB

含水率 (干态) 2000 ppm GB12006.2-89

熔体流动速率 (干态) 12.4 g/10min ISO1133

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 (干态) 1.6 GPa ISO527

拉伸强度 (干态) 75.7 MPa ISO527

断裂伸长率 (干态) 17.0 % ISO527

抗弯强度 (干态) 58.5 MPa ISO178

弯曲模量 (干态) 1.4 GPa ISO178

简支梁缺口冲击强度 (干态) 6.0 KJ/m ISO179/1eA

简支梁冲击强度 (干态) 不断 KJ/m ISO179/1eU

悬臂梁缺口冲击强度 (干态) 5.1 KJ/m ISO180/1A

热性能额定值单位测试方法

线性膨胀系数 (干态)  $7.5 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$  ASTM D696

热变形温度 (1.80Mpa) 70 ISO75

熔程 (干态) 230-252 ISO3146

阻燃性 V-2 UL94