高品质批发硅质保温砖 淄博

产品名称	高品质批发硅质保温砖 淄博
公司名称	淄博蓝天耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770～2000℃（℃） 规格:---（mm） 产地:淄博
公司地址	中国 山东 淄博市 淄博
联系电话	86 0533 5780084 15864495200

产品详情

耐火温度	1770～2000℃（℃）	规格	---（mm）
产地	淄博	品牌	蓝天
产品类别	刚玉粉	材质	刚玉粉
导热系数（常温）	---	等级	---
低温弯折≤	---	断裂伸长率	---
抗弯强度	---	抗压强度	---
拉伸强度	---	使用温度	---
撕裂强度	---	芯材	---
形态	---	形状	---

我公司生产的刚玉制品采用进口板状刚玉、高纯电熔刚玉为主要原料，应用先进的超微粉添加技术，经过混料、成型、干燥，在梭式窑内高温烧制而成。制品具有耐火度高、热震稳定性好、高温强度大、耐腐蚀性优、抗渣性强、膨胀系数小、蠕变性低、抗剥落等特点，适应于各种气氛条件下的高温窑炉使用；广泛应用于氧化锆陶瓷、荧光材料、电子陶瓷、磁性材料、陶瓷粉体的高温烧结及石化行业气化炉、合成氨二段转化炉、炭黑反应炉及玻璃工业高温窑炉等设备。制品的外型尺寸、理化指标、使用寿命均已达到或超过国内外同类产品的水平。

项 目	优质高纯刚玉砖	烧结白刚玉砖	莫来石刚玉砖
al2o3 %	≥99	≥90	≥80
sio2 %	≤0.2	≤8	≤18
fe2o3 %	≤0.2	≤0.2	≤0.3
体积密度 g/cm3	≥3.2	≥3	≥2.8
显气孔率 %	≤19	≤20	≤20
常温耐压强度 mpa	≥100	≥100	≥100
荷重软化开始温度 ℃			

(0.2mpa,0.6%)	≥1700	≥1700	≥1700

我公司生产的刚玉制品采用进口板状刚玉、高纯电熔刚玉为主要原料，应用先进的超微粉添加技术，经过混料、成型、干燥，在梭式窑内高温烧制而成。制品具有耐火度高、热震稳定性好、高温强度大、耐腐蚀性优、抗渣性强、膨胀系数小、蠕变性低、抗剥落等特点，适应于各种气氛条件下的高温窑炉使用；广泛应用于氧化锆陶瓷、荧光材料、电子陶瓷、磁性材料、陶瓷粉体的高温烧结及石化行业气化炉、合成氨二段转化炉、炭黑反应炉及玻璃工业高温窑炉等设备。制品的外型尺寸、理化指标、使用寿命均已达到或超过国内外同类产品的水平。

项 目	优质高纯刚玉砖	烧结白刚玉砖	莫来石刚玉砖
al2o3 %	≥99	≥90	≥80
sio2 %	≤0.2	≤8	≤18
fe2o3 %	≤0.2	≤0.2	≤0.3
体积密度 g/cm3	≥3.2	≥3	≥2.8
显气孔率 %	≤19	≤20	≤20
常温耐压强度 mpa	≥100	≥100	≥100
荷重软化开始温度 °C (0.2mpa,0.6%)	≥1700	≥1700	≥1700