

水性植绒胶（PVC弹性体）

产品名称	水性植绒胶（PVC弹性体）
公司名称	苏州陆氏新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市干将西路325号6幢301室
联系电话	0512-89171136 13338009590

产品详情

1. 为改性乳液，水性固化剂可增加粘接强度及耐水性
2. 胶层开放时间长（可植绒时间长），益于植绒的完成
3. 植绒密度高，在植绒过程中发现产品缺陷，在烘干前可简单地用水处理
4. 植绒件具有良好的耐磨性，配合进口聚酯或尼龙66绒毛，赋予良好的植绒工艺，可达到大众汽车标准
5. 优良的耐水性，经80度热水120小时无明显变化

一）基材的表面处理

如基材表面被污染，可采用溶剂擦洗法清洁，溶剂可选用二甲苯、乙酸乙酯、200#汽油等，不建议选用丙酮、酒精

二）植绒胶

1. 水性乳液/固化剂=100/20=5/1称重，混合均匀，A、B混合后的可操作时间2-3小时
2. 稀释剂为水，微量的水（2-3%）可显著降低粘度

三）涂胶工艺及植绒

1. 涂胶：可采用辊涂或刷涂法，湿膜均匀，厚度为100-150 μ
2. 植绒：在10min内完成静电植绒，建议电压为3~4KV/cm

四）固化条件

1. 植绒后必须加热固化，加热温度一般为80-100度，加热时间大于10分钟

2.

经加热后胶层未彻底固化，还需常温再放置，停放时间与环境温度、湿度有关，一般为24-72小时左右

五) 注意事项：固化剂对湿气敏感，开启后尽快用完胶液，并保持容器的密闭