

# PA66 上海罗地亚 A216V15 薄壁制品 注塑 接插件 扎带 尼龙塑料

产品名称	PA66 上海罗地亚 A216V15 薄壁制品 注塑 接插件 扎带 尼龙塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	26.20/千克
规格参数	罗地亚:罗地亚 A216V1:A216V15 上海:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

A216V15

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

上海罗地亚

产品用途:适用于长而壁较薄的部件,如接插件、扎带等

填充物:薄壁制品 注塑

外观:本色

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

吸水性 1.10 % ISO 62,d.a.m\*.

密度 1.24 g/cm3 ISO 1183-A,d.a.m\*.

成型收缩 RHODIA-EP,d.a.m\*.

(平行) 0.80 %

(正常或垂直) 1.10 %

## 机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 6200 MPa ISO 527 type 1A,d.a.m\*.

拉伸强度 (屈服) 125 MPa ISO 527 type 1A,d.a.m\*.

断裂延伸率 4 % ISO 527 type 1A,d.a.m\*.

断裂延伸强度 125 MPa ISO 527 type 1A,d.a.m\*.

弯曲模量 5300 MPa ISO 178,d.a.m\*.

简支梁缺口冲击强度 7 kJ/m<sup>2</sup> ISO 179/1eA,d.a.m\*.

简支梁无缺口冲击强度 41 kJ/m<sup>2</sup> ISO 179/1eU,d.a.m\*.

抗缺口冲击强度 6 kJ/m<sup>2</sup> ISO 180/1A,d.a.m\*.

## 阻燃性额定值单位测试方法

易燃性 (厚度1.6mm) HB ISO 1210/UL 94,d.a.m\*.

灼热丝易燃指数 (厚度 1.6mm) 650 IEC 60695-2-12,d.a.m\*.

极限氧指数 24 ISO 4589,d.a.m\*.

## 热性能额定值单位测试方法

熔化温度 263 ISO 11357,d.a.m\*.

热变形温度 245 ISO 75/Af,d.a.m\*.

线性热膨胀系数 (正常或垂直) 3.5 E-5/ ISO 11359,d.a.m\*.

## 电气性能额定值单位测试方法

介质损耗因数 0.01 IEC 60250,d.a.m\*.

体积电阻率 10 E14.Ohm.cm IEC 60093,d.a.m\*.

表面电阻率 6 E14.Ohm IEC 60093,d.a.m\*.

介电强度 31 kV/mm IEC 60243,d.a.m\*.

相比起痕指数索尔.A 600