

Bonderiter R35 常温锌系磷化剂

产品名称	Bonderiter R35 常温锌系磷化剂
公司名称	佛山仁昌化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海里水沙涌沙步中路11-2号
联系电话	0757-81796851 15015649591

产品详情

1.特点：

本产品适用于冷扎板、镀锌板，铝板的磷化处理。

磷化膜层均匀细密，能为后续的涂装层提供良好的结合力。

操作简单，容易控制。

2.溶液组成及操作条件：

原料及操作条件	标准开缸量	范围
锌系磷化剂	60公斤/1000升	55 ~ 65公斤/1000升
中和剂	9公斤	8 ~ 10公斤
促进剂	1.2公斤	0.7 ~ 2公斤
温度	30	18 ~ 35
时间	2分钟	90秒-3分钟

