

# 广西白泥

产品名称	广西白泥
公司名称	郑州博亚耐火材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市上街区新安西路43号
联系电话	0371-53792696 15803878813

## 产品详情

广西白泥的成分为无序高岭（70%—95%）其次为[石英](#)

（<30%）以及微量的钛铁矿物。矿物颗粒细小—2 μm的颗粒含量大于70%，部分矿段可达95%以上《其中高岭石的粒度均小于2 μm，平均粒度为0.98 μm。郑州博亚广西白泥可塑型指数>30,一般为34—36，最高可达57。

广西白泥(广西维罗白泥球粘土)是我国目前所发现质量最好，质量最纯的软质耐火粘土，广西白泥(广西维罗白泥球粘土)具特有的物理性能：可塑性好、流动性好、结合性好、质很纯。

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 34%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><1.5耐火度大于1700 可塑性指数>28。在耐火材料中的作用与用途 广西白泥(广西维罗白泥球粘土)目前应用在耐火材料行业上主要用在：制作出铁口炮泥，粘土浇注料、喷补料、高级耐火结合粘土，炮泥添加剂等等。

广西白泥理化指标 指标 SiO<sub>2</sub>% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% CaO% MgO% TiO<sub>2</sub>% Na<sub>2</sub>O% K<sub>2</sub>O% 灼减 耐火度 含量 %  
49.99 34.72 1.04 0.3 0.36 2.05 0.075 0.152 12.61 1770 理化指标理化指标 广西白泥理化指标：

指标 SiO<sub>2</sub>% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% CaO% MgO% TiO<sub>2</sub>% Na<sub>2</sub>O% K<sub>2</sub>O% 灼减耐火度

含量 % 49.99 34.72 1.04 0.3 0.36 2.05 0.075 0.152 12.61 1770

郑州市博亚耐材专业为您提供优质耐材，品质优良、价格公道。更多详情请光临我们的网站：  
<http://www.gwncw.com/> 联系人：郭经理 电话：0371-53792696 手机：15803878813 QQ:1071106660  
我们会给您最满意的答复，欢迎咨询。