

分散剂在水性工业漆中的耐水性测试方法

产品名称	分散剂在水性工业漆中的耐水性测试方法
公司名称	华樾精细化工（昆山）有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	PH:6-8 外观:透明液体
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇立德企业家园区5号楼1室（注册地址）
联系电话	15306202306

产品详情

分散剂在水性工业漆中的耐水性测试方法

一、工业漆色浆配方

颜料蓝	40-50%
分散剂190（华樾）	6-8%
润湿剂1040（华樾）	1-2%

二、工业漆配方

工业漆色浆	5%
单组份轻防腐涂料	95%

二、工艺

用120微米的线棒在马口铁板上刮涂制成涂膜，立即置于55度烘箱中烘烤10分钟.然后取出冷却，至于5%的氯化钠溶液中，过24小时看漆膜的起泡脱落情况

三、判定

涂膜无起泡，轻刮无划痕为佳