

# 瓷砖粘合剂 大连 奥博

产品名称	瓷砖粘合剂 大连 奥博
公司名称	大连市金州区新奥博建材厂
价格	.00/个
规格参数	产地:大连 品牌:奥博
公司地址	辽宁省大连市金州区先进街道八里村（林产品公司院内）
联系电话	86-041187703326 15942883239

## 产品详情

产地 大连 品牌 奥博

### 产品说明

本品源于德国技术，广泛应用在欧洲，现场施工方便，确保用料质量，无毒无无公害，降低能耗和工费，竣工高效，装潢佳美。结合中国的气候环境，形成了独特技术和工艺，为中国建筑业发展提供先进技术、一流服务。

磁砖粘合剂用高科技技术，由无机胶凝材料、天然矿料，高分子聚合物组成固态干粉产品。

### 适用范围

抗裂抹面剂在聚苯板上形成的抹面层。干固后，可镶贴瓷砖、面砖、粉刷各种涂料。

### 特效功能

非常的附着力、粘合力。

卓越的耐候性、耐冻融、抗高温

良好的防水性、防潮、防霉

特别的抗压强、抗冲击、不龟裂

抹面浆的性能指标 jg149-2003

	试验项目	性能指标
拉伸粘接强度/mpa (与膨胀聚苯板)	原强度	本0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
	耐水	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
	耐冻融	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
柔韧性	抗压强度/抗折强度(水泥基)	3.0
	开裂应变(非水泥基)1%	1.5
可操作时间/h		1.5~4.0

#### 使用方法：

准备合适的清洁容器，先注入使用本品量的1/4清水，然后倒入本品，快速搅拌5分钟。规模施工使用电动工具制成的搅拌器。放置5—10分钟充分水化。再搅拌，用清水调整需要的粘度，形成胶浆即可使用。

采用薄层施工方法，在聚苯板面薄抹一层胶浆后，展开玻璃纤维网铺压入胶浆内，再用抹刀抹平胶浆，至使表面无玻璃纤维网露出，抹面成型即可。

普通型抹层厚度3—5mm。加强型抹层厚度5—7mm。

参考用量：约4—6kg/平方

#### 注意

严禁加入其它物品调合使用。在0℃以上施工。调兑的胶浆要在2小时内用完。

#### 贮存

旋转通风干燥处，防水、防潮