

PA6 美国杜邦 7300T NC010 热稳定性

产品名称	PA6 美国杜邦 7300T NC010 热稳定性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	11.95/千克
规格参数	品名:PA6 型号:7300T NC010 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

添加剂

热稳定剂 ; 润滑剂
特性

热稳定性
用途

吹塑成型应用
RoHS 合规性

联系制造商
形式

粒子
加工方法

吹塑成型 ; 注射成型
物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的

密度

1.09

g/cm

ISO 1183

1.09

收缩率

横向流量

1.1

%

ISO 294-4

1.1

流量

1.1

%

ISO 294-4

1.1

机械性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的

拉伸模量

2200

MPa

ISO 527-2

600

拉伸应力 (屈服)

60.0

MPa

ISO 527-2

60.0

拉伸应变 (屈服)

4.2

%

ISO 527-2

4.2

标称拉伸断裂应变

> 50

%

ISO 527-2

> 50

冲击性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

22

kJ/m

ISO 179/1eA

21

23 ° C

45

kJ/m

ISO 179/1eA

150

-40 ° C 2

15

kJ/m

ISO 179/1eA

14

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 3

无断裂

ISO 179/1eU

23 ° C

无断裂

ISO 179/1eU

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C

38

kJ/m

ISO 180/1A

120

-30 ° C

18

kJ/m

ISO 180/1A

20

热性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
热变形温度

0.45 MPa, 未退火

100

ISO 75-2/B

100

1.8 MPa, 未退火

52.0

ISO 75-2/A

52.0

熔融温度 4

220

ISO 11357-3

20

可燃性

干燥

单位制

测试方法

调节后的

燃烧速率 5 (1.00 mm)

< 100

mm/min

ISO 3795

< 100

FMVSS 可燃性

B

