

牌号	通用符号	特性	用途	溶化体积流率 (MVR) (cm ³ /10min)
AD-5503	PC	Ultra Low Viscosity	光学应用; 镜头	54.0 (300 ° C/1.2 kg)
K-1300Y	PC	脱模性能良好; 粘度, 高	薄膜; 片材	2.80 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225L	PC	Ultra Low Viscosity ; 脱模性能良好	通用	18.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225LM	PC	Ultra Low Viscosity ; 脱模性能良好	通用	24.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225Y	PC	低粘度; 脱模性能良好	通用	11.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225Z100	PC	低粘度; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好	LEDs; 汽车领域的应用; 通用	12.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225Z100M	PC	Ultra Low Viscosity ; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好	LEDs; 汽车领域的应用; 汽车前灯	19.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1225ZL100	PC	Ultra Low Viscosity ; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好	汽车领域的应用; 汽车前灯	25.0 (300 ° C/1.2 kg)
L-1250Y	PC	脱模性能良好; 中等粘性	通用	8.00 (300 ° C/1.2 kg)
L-1250Z100	PC	耐气候影响性能良好; 脱模性能良好; 中等粘性	汽车领域的应用; 通用	8.00 (300 ° C/1.2 kg)
LD-1000RM	PC	反射	LEDs; Lighting Applications; 反射镜	
LN-1010RM	PC	反射; 阻燃性	LEDs; Lighting Applications; 反射镜	
LN-2250Y	PC	低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性	电气元件; 通用	11.0 (300 ° C/1.2 kg)
LN-2250Z	PC	低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性	电气元件; 通用	11.0 (300 ° C/1.2 kg)
LN-2520A	PC	Ultra Low Viscosity ; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性	电气元件; 通用	18.0 (300 ° C/1.2 kg)
LN-2520HA	PC	低粘度; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性	电气元件; 通用	11.0 (300 ° C/1.2 kg)
LN-2525ZA	PC	低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性	电气元件; 通用	11.0 (300 ° C/1.2 kg)
LN-3000RM	PC	反射; 阻燃性	LEDs; Lighting Applications; 反射镜	
LN-3010RM	PC	反射; 阻燃性	LEDs; Lighting Applications; 反射镜	
LS-2250	PC	低粘度; 损性良好; 脱模性能良好	工业应用	

光扩散PC 聚碳酸酯 ML-4110ZHP 日本帝人 阻燃V0灯罩专用原材料颗粒