

Zytel PA66 FG53 NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Zytel PA66 FG53 NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：高粘度尼龙66 用于与食品接触的应用

产品外观: 本色

树脂鉴别 PA66 ISO 1043

制品标识码 >PA66< ISO 11469

ISO名称 ISO 16396-PA66,,M1G1N,S32-030

热性能

熔融温度：10 ° C/min 263/* ° C ISO 11357-1/-3

热变形温度：1.80 MPa 74/* ° C ISO 75-1/-2

热变形温度：0.45 MPa 205/* ° C ISO 75-1/-2

线膨胀系数：平行 100/* E-6/K ISO 11359-1/-2

线膨胀系数：垂直 100/* E-6/K ISO 11359-1/-2

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 ° C

干燥时间，除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

熔体温度 290 ° C

注塑 熔体温度 280 ° C

注塑 熔体温度 300 ° C

螺杆切线速度 0.4 m/s

模具温度 70 ° C

模具温度 50 ° C

模具温度 90 ° C

保压范围 50 - 100 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 190 ° C

薄膜挤出成型

干燥温度 80 ° C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.06 %

熔体温度范围 275 - 290 ° C

现货销售 PA66 美国杜邦 ST801AW NC010深圳

现货销售 PA66 美国杜邦 ST801深圳 49500块钱/吨

现货销售 PA66 美国杜邦 ST-801HS珠海 55000块钱/吨

现货销售 PA66 美国杜邦 ST801重庆 65000块钱/吨

现货销售 PA66 美国杜邦 ST801A深圳 49500块钱/吨

PA 粘度小，流动速度快，为防止射嘴流涎，应采用自锁喷嘴或尼龙专用喷嘴。同时，要注意模具精度。

在很终用途方面，PA66

在汽车工业消耗排名一，是实现汽车轻量化的重要材料；电子和电器领域消耗排名第二；

在民用用途中 PA66 也是瑜伽服、冲锋衣等高端服饰的理想材料。

据不完全统计，2021 年全球 PA66 工程塑料市场规模达到 314.42 亿元（人民币），2022 年全球 PA6 和 PA66 市场规模为 1975.92 亿元