

硅酮耐候密封胶 酸性1号、2号

产品名称	硅酮耐候密封胶 酸性1号、2号
公司名称	龙口市宇龙胶业工贸有限公司
价格	8.00/支
规格参数	外观:细腻膏状体 密度:1.2 (g/cm ³) 表干时间:0.3 (小时)
公司地址	龙口高新技术产业园区2号路
联系电话	13375452268 15954505145

产品详情

外观	细腻膏状体	密度	1.2 (g/cm ³)
表干时间	0.3 (小时)	拉伸强度	0.6 (MPa)
伸长率	500 (%)	剪切强度	0.8 (MPa)
贮存期	12个月	产地	山东龙口
品牌	宇龙	固化条件	室温固化
固化时间	12 (h)		

单组份温室固化，使用方便；

良好的触变性，固化快；

优良的粘接性，对多数建材都能产生强大的粘附力；

具有优异的拉伸与压缩恢复力。

产品简介主要性能指标

检验项目/型号	1号	2号
密度g/cm ³	0.93 ± 0.1	0.93 ± 0.1
下垂度mm	3	3
表干时间min	60	60
挤出性ml/min	250	200
拉伸模量mpa	0.8	0.6
定伸粘接性	无破坏	无破坏

使用限制1. 对长期埋在地下的接口，不宜使用。2. 不通空气的地方不宜使用。3. 所有渗出油脂，增塑剂或溶剂的地方不宜使用。4. 涂漆的表面不宜使用。5. 容易被酸气腐蚀的表面(如水泥、大理石、镀膜

玻璃等)不宜使用。产品用途：本产品系多用途酸性硅酮玻璃胶，适用于室内外各种部件的密封、填充、防风雨用；可粘合玻璃、玻璃纤维、铝材、不锈钢、陶瓷、木材及不含油质的大部分建筑材料，并可做密封剂用，不可用于结构性玻璃的装配。施工方法：1．首先必须使用甲苯或丙酮等抗油脂溶剂，将接口表面清洗干净，并保持干燥。2．在需保护的部位贴上不干胶带，但不可把胶带触及施工表面。3．施用胶枪，将胶从胶筒中挤压到接口部位进行密封。4．在胶未凝固时，立即修正，以达到外观优美。产品规格、颜色与储存：1.1号包装270g，25支/箱。2号包装240g，30支/箱。有黑、瓷白、古铜、银灰、透明等多种颜色选择。2.储存于阴凉干燥个，储存期6个月。