亚克力UV胶水，专业无影胶，价格，用途，销售总额

产品名称	亚克力UV胶水，专业无影胶，价格，用途，销售总额
公司名称	四川金来缘科技有限公司
价格	320.00/瓶
规格参数	
公司地址	成都四川省成都市金牛区
联系电话	86-02889191906 13678190368

产品详情

亚克力UV胶水，专业无影胶，价格，用途，销售总额 金来缘塑料粘接系列项目 金来缘401 金来缘402 金来缘403 外观 无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体气味 有刺激性气味 气味极低 气味极低粘度（常温）Mpa.s 300-400 3500-4000 2000-2500 固化时间（秒） 10～30 10～30 10～30 适用基材 有机玻璃PMMA粘接及与玻璃的粘接 塑料 塑料固化厚度 ＜0.5mm ＜0.5mm ＜0.5mm 使用温度（℃） (-)20～80 (-)20～80 (-)20～80 拉伸剪切强度（N/mm²） 5 8 8 扭矩（牛。米） ———— ———— ———— 保存 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年以上产品的定位时间是玻璃与玻璃粘接在20瓦飞利浦主波长为365um的紫外线灯光强为40mW/cm2的条件下测得。本公司针对装修、装饰、广告用途开发的新一代高性能粘合剂，适用于塑料与玻璃、塑料与金属、塑料与塑料等材质之间粘结。具有粘结强度高、透明性好、耐久性好、使用方便等特点，是装修、装饰、广告行业必备之粘合材料。 使用说明： 施胶于干净被粘表面，压紧、排出气泡，用紫外光灯照射60秒（亦可用室外阳光固化，光线良好的情况下需3-5分钟），放置24时后，粘合性能达到最佳。注意事项：1、本品对皮肤和呼吸道有刺激，使用时应避免长时间接触和吸入蒸汽，使用后用肥皂水清洗接触部位。 2、 本产品对光敏感，请于6~25℃、暗处密闭保存。 3、 请于6个月内使用。