

# 胶印热升华转印油墨

产品名称	胶印热升华转印油墨
公司名称	上海锺易盛油墨涂料有限公司
价格	130.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

## 产品详情

### 胶印热升华转印油墨

一、适用范围：适用于单张给纸的印刷机印刷铜版纸、涂料纸、胶印纸等各类纸张，可进行单色及多色印刷  
二、特性：固着速度快，机上稳定性好，网点还原清晰，水墨平衡性优良。  
三、型号：品红、正黄、蓝、黑  
四、使用方法及注意事项：1、正常情况下，可直接上机使用；  
2、由于温度、纸张、印速等因素影响，可按下列规则调整；  
(1) 加速干燥，可加入混合干燥剂，用量0-2%；  
(2) 配有专用冲淡剂；  
(3) 调整流动性，可用6#印刷调墨油，用量0-5%；  
(4) 降低粘性，基本保持流动性不变，可用去粘剂，用量0-5%；  
(5) 同时降低粘度和粘性，可加52-94，用量0-5%。  
五、在使用前先打出小样进行制版印刷，如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。  
因为胶印热升华油墨为气相着色，所以不能普通印刷比例发排印刷。  
六、印所需温度一览表（供参考）

织物名称	转印温度	压力	时间	涤纶织物	205 ~ 220	0.5kg/cm <sup>2</sup>	10 ~ 30秒	涤纶变形织物	低弹	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒
				三醋酸纤维织物	190 ~ 200	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒	尼龙织物	195 ~ 205	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30 ~ 40秒	
				晴纶织物	200 ~ 210	0.5kg/cm <sup>2</sup>	30秒	二醋酸纤维织物	185	0.5kg/cm <sup>2</sup>	15 ~ 20秒	

### 凹印热升华油墨

升华热转印凹板油墨，选用进口原材料精制而成，为环保型油墨。适合各种国产、进口凹版机印刷并热转印。凹版热升华油墨作为气染转移着色油墨，可用凹印机将图案印刷在牛皮纸或双胶纸再热转移于纺织织物上，图案转移后不必再水洗，解决传统印花的水污染难题，织物、布料印花上色后印刷效果形象逼真、色彩鲜艳丰富、牢度好、耐水洗、不龟裂、不褪色。适用产品：纺织布料印花；床上用品、窗帘、泳衣、丝巾等印花。适用基材：

涤纶、三醋酸纤维、尼龙或混纺织物等印刷方式：采用牛皮纸、双胶纸、哑粉纸凹版印刷  
转印方式：采用滚筒热转印机或平面烫印烫画机印刷粘度：凹版15-35秒/25（涂4#杯）  
，印刷速度快，粘度调低些。可用专用稀释剂冲稀降粘，用调墨油冲淡颜色。

颜色：

分为专色、四原色两大系列。其优点性能各不相同。能把产品成本降低到最低，使产品色彩更加鲜艳丰富、形象更逼真、使用更方便。

清洗墨辊：酒精 储存方法：置于通风阴凉处密闭保存，防火防晒，避免雨淋及污染，并在一年内使用

丝印热升华油墨

丝印升华热转印油墨，选用进口原材料精制而成，为环保型油墨。用丝印印机将图案印刷在牛皮纸或双胶纸再热转移于纺织织物上，图案转移后不必再水洗，解决传统印花的水污染难题，织物、布料印花上色后印刷效果形象逼真、色彩鲜艳丰富、牢度好、耐水洗、不龟裂、不褪色。适用产品：

纺织布料印花；床上用品、窗帘、泳衣、丝巾等印花。适用基材：

涤纶、三醋酸纤维、尼龙或混纺织物等印刷方式：

采用牛皮纸、双胶纸、哑粉纸200目-300目丝网印刷印刷转印方式：采用滚筒热转印机或平面烫印烫画机