

广州鞋底耐磨测试 拉伸强度和撕裂强度测试

产品名称	广州鞋底耐磨测试 拉伸强度和撕裂强度测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州鞋底耐磨测试 拉伸强度和撕裂强度测试

GB/T 3903.12-2005 鞋类 外底试验方法 撕裂强度

1 范围

GB/T 3903的本部分规定了鞋类外底材料使用裤状试样测定撕裂强度的方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 3903的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件，其*新版本适用于本部分。

ISO 4648 硫化或热塑性橡胶 试验用试样尺寸及其测定方法

EN 10002-2 金属材料 拉力试验 第2部分：力测量系统的验证和校正

EN 12222 鞋类 鞋类、鞋类部件调置和检测的标准环境

prEN 13400:1998 鞋类 鞋类部件的取样定位

3 术语和定义

下列术语和定义适用于OB/T 3903的本部分。

3.1

裤状试样撕裂强度 trouser tear strength

将裤状试样上的切口进行撕裂拉伸所需的中位数，除以试样厚度，为裤状试样撕裂强度。

3.2

中位数median若n个数值按其代数值大小递增的顺序排列，并加以编号1至n。当n为奇数时，中位数为其中个数值。

当n为偶数时，则中位数位于第个数值与第个数值之间，取这两个数值的算术平均值。

4 试验设备和材料

应用以下设备和材料：

4.1 冲样模具

裤状试样的冲样模具的外形尺寸规格见图1和图2。