



项目 指标	热湿拉强度 mpa	湿压强度mpa	胶体率%	膨胀 倍数 %	粒度 过200目筛%	含水量%	造浆率%	
级别								
一级	2.5	0.0049	100	25-30	95	10	16	
二级	2-2.5	0.00294 -0.0049	100	18-25	90	12	12-15	

sg-b乳胶,涂料用钠基膨润土性能指标

项目	白度 %	粘度 ps	胶质价 ml/15g ±	ph值	水份 %	膨胀容 ml/g ±	料
指标	75	2.8	90	8-10.5	10	20	300-