

# SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级

产品名称	SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	杜邦:注塑级 薄膜 流延薄膜 片材 涂层应用 1605:沙林树脂 抗化学 高透明 美国:香水瓶盖 高尔夫球浮标
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级 打造完美的涂层应用

SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级是一种高性能沙林树脂，应用广泛，尤其在注塑级薄膜、流延薄膜和片材的涂层应用方面具备突出的性能表现，被广泛应用于各种行业，包括香水瓶盖、高尔夫球浮标等领域。

#### 优异的性能

SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级拥有许多优异的性能特点。首先是它的抗化学性能，能够在多种化学物质和温度下保持稳定的性能，能够很好地抵御腐蚀和污垢的侵蚀，无需频繁更换，成本也大为降低。其次是高透明度，不会因环境或时间的变化而褪色或变色，具有较高度的均匀性和无色性。这些优异的性能特点让SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级在各个领域有着广泛应用。

#### 广泛的应用

SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级广泛应用于注塑级薄膜、流延薄膜和片材的涂层应用，如香水瓶盖、高尔夫球浮标等。在生产香水瓶盖时，经过压制成型后，再使用SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级进行涂层处理，既可以让瓶盖具备优异的抗化学性，还能保持高透明度和色彩的鲜艳度。而在高尔夫球浮标的生产过程中，也可以使用SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级进行涂层处理，能够增加浮标的抗化学性和耐久性，同时，还能提高浮标的透明度、稳定性和色彩鲜艳度，使其更加美观。

#### 专业知识分享

SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级在涂层应用中的性能表现十分出色。但是在实际使用过程中，如果不注意一些细节，就会导致涂层的质量下降，影响产品的表现。这里将分享一些SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级在涂层应用中的注意事项

1.注意温度 在涂层过程中，如果温度过高，可能导致SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级熔化且粘度下降，影响涂层质量；如果温度过低，则会导致材料无法完全熔化和稳定的粘附在基材上。因此，在涂层过程中应该控制好涂层温度。

2.注意张力 涂层张力过大会导致基材的拉伸，甚至引起撕裂，而过低的张力则会影响涂层的均匀性和附着力。因此，在涂层过程中，应该控制好张力的大小。

3.注意研磨 在涂层之前，需要对基材进行光洁度研磨处理，否则涂层质量将受到影响。光洁度的研磨处理可以增加基材的表面粗糙度，提高涂层与基材的附着力。

小于3个问答

Q1 SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级能否用于其他领域

A1 SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级适用于注塑级薄膜、流延薄膜和片材的涂层应用，例如香水瓶盖、高尔夫球浮标等领域，但也不排除适用于其他领域的可能性，只需要根据实际需求进行实验和研究。

Q2 SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级的成本如何

A2 SURLYN 美国杜邦 1605

注塑级的价格可以根据采购量不同而异。通常情况下，该产品的价格在21元/千克左右。

Q3 涂层过程中，SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级与基材的附着力如何

A3 涂层过程中，SURLYN 美国杜邦 1605

注塑级与基材的附着力很强，且不会因时间和环境的变化而发生变化。这得益于SURLYN 美国杜邦 1605 注塑级的优异性能，在涂层前对基材进行研磨处理可以进一步提高附着力的稳定性。