

TPV , 耳机线外皮专用

产品名称	TPV , 耳机线外皮专用
公司名称	宝瑞龙高分子材料(天津)有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	
公司地址	天津宝坻区宝平公路西厕
联系电话	86-02282660909 15222626699

产品详情

检测项目	检测方法	单位t	牌号
			VT65N
硬度	ASTM D2240	Shore A 5 second	65
密度	ASTM D792	g/cm3	0.93
拉伸强度	ASTM D412	MPa	6.5
100%定伸强度保持率	ASTM D412		4.5
断裂伸长率	ASTM D412	%	600
压缩永久变形 (125hr*70)	ASTM D 395	%	40.5

撕裂强度	ASTM D624	KN/M	55.0
脆化温度	ASTMD 1790		-60
耐热老化性能(100 *168hr)			
拉伸强度保持率	ASTM D573	%	95
断裂伸长率保持率		%	92
100%定伸强度保持率		%	97
质量变化率		%	-0.91
耐油性(125 *70hr , 3#油)	ASTM D471	%	82
接触耐污染性检验	ISO1431		没有污染

耐臭氧性检验(50 × 10 ⁻⁸ , Pull 20%, 40 × 96h)	ISO3865		无裂纹
环境有害物质	通过SGS-CSTC化学实验室测试		无卤数, 重金属