

# HF-8709一次成型丝印硅胶服装涂层印花印刷液体硅胶高透明

产品名称	HF-8709一次成型丝印硅胶服装涂层印花印刷液体硅胶高透明
公司名称	东莞市鸿风豪科技有限公司
价格	70.00/件
规格参数	品牌:鸿风豪硅胶 地址:广东东莞 用途:服装印花, 丝印用
公司地址	东莞市长安镇宏丰路19号之一105室
联系电话	0769-85075949 18124391196

## 产品详情

东莞市鸿风豪科技有限公司生产HF-8709一次成型丝印硅胶服装涂层印花印刷液体硅胶高透明，专属：鸿风豪硅胶

HF-8709一次成型丝印硅胶代替了传统2次多次反复印的丝印硅胶，操作简单，一次成型。粘稠度适中，具体粘度可添加硅油自行调整，很适合走台丝印一次成型和手工一次成型，工艺相对简单，可以与各种防滑布料牢牢粘接，粘接力强，固化后保持柔软弹性的手感，达到防滑防水的效果，可经耐磨耐洗，耐腐蚀，耐老化，耐高温烘烤不变形等优势。也是目前丝印加工行来青睐的材料之一。

HF-8709丝印硅胶主要技术参数：

外观：透明

A、B组份比例 9:1

粘度（万CPS）：6~8

硬度(JIS A)：45±1

抗撕强度(KN/m)：17±2

抗拉强度(Mpa)：6.6±0.5

断裂伸长率(%)：300 ~ 350

HF-8709丝印硅胶使用方法：1、将A、B两组分按重量9:1混合搅拌均匀（使用电子称）

2、接着将搅拌均匀的硅胶放置真空机中，真空除泡（装载硅胶的容器不需要装满，以免除泡时硅胶溢出容器，没有气泡表示完成除泡完成）

3、将除泡完成的硅胶丝印或者涂层、压花到织布上

4、完成以上步骤后，硅胶常温的时间为2-12小时完全固化；加温120度，可在数秒钟内完全固化。

5、温馨提示：操作本产品时要和使用过缩合型硅胶（工业级）的容器分开，要用未使用过缩合型硅胶容器操作此硅胶。不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔已乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，尤其是PVC中含Pb（铅）会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不会固化