

# 水性耐高温防腐涂料 依莱恩

产品名称	水性耐高温防腐涂料 依莱恩
公司名称	镇江华夏制漆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:依莱恩 颜色:所有 保质期:12 ( 个月 )
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 高资镇石马集镇
联系电话	86 0511 84444088 18951283618

## 产品详情

品牌	依莱恩	颜色	所有
保质期	12 ( 个月 )		

### 一、产品说明：

本品是一种高分子硅聚合物添加耐高温颜料组成的,适用于610 以下高温防锈防腐的涂料。本产品粘附性强,无毒无味,低voc排放,且无闪点,不燃不爆,大大简化了储运、施工条件,提高了安全性能,产品性能已达到国际先进水平。

二、主要用途：应用于工程机车尾气管、工业热处理、环保、冶金、化工、机械、烟道、窑炉高温设备；和烘烤架、烤炉、电炉.等。

三、优点：耐各种油品及(除酸性以外的有机溶剂),因不含有机物,因此对各种溶剂包括酮类、酯类、醚类、烃类等强溶剂和包括原油、煤油、汽油等各种油品都有极强的抵抗能力。

四、性能：常温自干,具有优良的耐候性和良好的三防性能：耐高温抗氧化防腐蚀性能优越,良好的机械性能和耐冷热温差骤变性、良好的耐机械润滑油性。

颜色：铁红(耐1200 )、灰色、黑色等(白色和银色需特殊定制)。

技术条件(规范)漆膜颜色及外观：正反冲击性50 kg,各色漆膜平整。

底涂：锌灰色,理论用量0.22-0.24kg/m<sup>2</sup>, 35 μ m厚；

面涂：银白或白、黑、绿、灰色,理论用量0.12-0.14kg/m<sup>2</sup>, 30 μ m厚。

指触干：(20-30) (0.4-1.0) h、

完全固化：(20-30) 7天

斯托墨粘度计：85ku

表干：(20min、rh 85%) 30分钟、实干24小时。

适用期：(密闭15—25 ) 6个月

遮盖力：g/m<sup>2</sup> 两道 200—250

附着力：1—2级

耐盐雾性：无起泡，

生锈、脱落现象：耐水性底漆(30d)，高温后(gb1733—79)无锈斑；耐溶剂(甲醛30d)(gb1734—79)不起泡不脱落；耐热性(100度，24h)、(400度，24h)、(610度，24h)漆膜完好漆膜完好、不起泡、不脱落、稍变色。

#### 四、施工工艺：

1. 被涂物表面无尘、无油、无锈、干燥、坚固；
2. 施工前应对原有漆进行彻底处理和仔细打磨；
3. 施工前将漆充分搅匀，初涂加10%的清水稀释，静止10分钟后喷涂底漆一道，表干后喷涂面漆一道；
4. 施工时保持良好的通风环境，施工温度大于5 ；
5. 可喷涂、滚涂、刷涂；
6. 涂刷面积：约每公斤刷10m<sup>2</sup>左右(一道)；
7. 包装：25公斤或50公斤；8. 储存：储存温度5--40 。