

高质量的汽车油漆系列产品

产品名称	高质量的汽车油漆系列产品
公司名称	镇江华夏制漆有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:面漆 品牌:金山
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 高资镇石马集镇
联系电话	86 0511 84444088 18951283618

产品详情

类别	面漆	品牌	金山
颜色	-	光泽	-
附着力	-		

各色汽车漆

组成	采用国内外先进技术合成的汽车漆专用树脂，加入进口助剂、进口钛白粉、高档颜料、配而成。				
主要特性	具有良好的耐候性漆膜坚韧光亮附着力强，颜色鲜艳具有良好的施工性能具有一定的耐干燥快，也可在50 -70 进行低温烘烤，其性能更好，耐水性将大大提高，耐候性更佳。可以加快漆膜干燥，提高漆膜硬度、光泽和户外耐候性。采用新工艺技术，使用进口钛				
用途	大型汽车的修补和整车喷涂，也可用于室内外金属、木制品和建筑物的表面作保护和装饰材料的涂敷。特别适用于户外大型不宜烘烤的钢铁制品表面的涂敷，如汽车、火车、压线铁塔、大型贮罐等。				
施工参数	颜色 见色卡干膜厚度 40 μm湿膜厚度 100 μm理论用量 110g/m2闪点 35 干燥时间 25 表 20h烘干105 0.5h				
复涂间隔时间	底材温度	5	20	30	
	最短	36 h	24 h	16 h	
	最长	不限制			
建议涂装道数	二道，干膜厚度60 μm				
表面处理	涂有底漆的钢材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，用风动或电打磨工具打磨至st3级。前上所有的油污和杂物				
施工环境	底材温度须高于露点以上3 气温低于0 时不宜在室外施工，				
油漆准备	打开桶盖，（如是小口桶，要把桶盖用工具完全揭开）用棒将漆充分搅拌均匀，再以稀纱网过去漆皮、机械杂质。				
施工粘度	涂-4粘度计（秒）刷涂：30~40 喷涂：18~25				
汽车的修补	修平不平处，除污、油、锈后，喷涂c06-1 铁红醇酸底漆一道、用原子灰（或醇酸腻子）				

	士（或c06-10醇酸二道底漆）一道，然后喷涂该汽车漆二道，总漆膜干膜厚度在100 μ m以上。汽车漆和大型钢铁物品施工：喷砂处理至sa2.5级，或以酸洗处理至无氧化皮及铁锈为止，然后喷涂环氧富锌底漆二道，最后涂该汽车漆二道，总漆膜干膜厚度在60 μ m以上为宜。船舶漆施工：处理至sa2.5级，或以酸洗处理至无氧化皮及铁锈为止，涂c06-1 铁红醇酸底漆一道、用醇酸腻子c06-10醇酸二道底漆一道，然后涂该漆二道，总漆膜干膜厚度在100 μ m以上为宜
配套品种	磷化底漆 环氧富锌底漆 c53-31红丹醇酸防锈漆 c06-1 铁红醇酸底漆 醇酸腻子 c06-10醇酸二道底漆 原子灰 苏灰土
涂装方法	无气喷涂 稀释剂 104稀释剂 稀释量 0~5%（以油漆重量计） 喷嘴口径 0.4~0.5 mm 喷出压力 12~15mpa（约120~150kg/cm ² ） 空气喷涂 稀释剂 104稀释剂 稀释量 0~15%（以油漆重量计） 空气压力 0.3~0.5mpa（约3~5kg/cm ² ） 滚涂/刷涂 稀释剂 104稀释剂 稀释量 0~3%（以油漆重量计）
有效储存期	产品存放在通风、干燥、没有阳光直射，贮存温度0~30 的仓库内，。 产品保质期 12个月