

# 优质的环氧底漆 华夏 各色

产品名称	优质的环氧底漆 华夏 各色
公司名称	镇江华夏制漆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华夏 颜色:各色 保质期:12 ( 个月 )
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 高资镇石马集镇
联系电话	86 0511 84444088 18951283618

## 产品详情

品牌	华夏	颜色	各色
保质期	12 ( 个月 )		

### 环氧富锌防锈漆 ( 双组分 )

组成	以环氧树脂、助剂与防锈力很强的超细金属锌粉研磨而成为组分一，专用聚酰胺固化剂比例混合调匀。		
特性	漆膜内含有大量的金属锌粉，具有阴极保护作用具有优良的防锈性能和耐久性干性快，性能具有良好的耐水性能和耐盐水性能有广泛的耐油性和耐溶剂性能能与大部分高性能套		
用途	适用于港口机械,重型机械,海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、船舶水线以上船壳和甲型贮罐外壁等大型钢结构作高性能防锈底漆之用。是环氧型中间层漆和环氧型面漆的最		
施工参数	颜色及外观 灰色无光 密度 约2.30g/m <sup>3</sup> 配比 甲：乙=5：1 干膜厚度 80 μ m 湿膜厚度 160 μ m 24 -27 干燥时间 25 表干 30 min 实干 24 h 完全固化 7d 熟化时间 25 30 min 适用期		
	气温	5	25 30
复涂间隔时间	适用期	24 h	8 h 6 h
	底材温度	10	25 30
	最短	48 h	24 h 16 h
	最长	数月 ( 漆膜表面无形成锌盐 )	
建议涂装道数	无空气喷涂一道，干膜厚度50 μ m-80 μ m,刷涂或滚涂须2-3道。		
涂装方法	无气喷涂 稀释剂 103 ( 环氧漆 ) 稀释剂 稀释量 0~10% ( 以油漆重量计 ) 喷嘴口径 0.4~0.5 15~17mpa ( 约150~170kg/cm <sup>2</sup> ) 空气喷涂 稀释剂 103 ( 环氧漆 ) 稀释剂 稀释量 0~10% ( 以 2~3 mm 空气压力 0.3~0.6mpa ( 约3~6kg/cm <sup>2</sup> ) 滚涂/刷涂 稀释剂 103 ( 环氧漆 ) 稀释剂		

	稀释量 0~5% (以油漆重量计)
油漆准备	揭开桶盖, 将漆充分搅拌均匀, 然后将两组分按比例混合调匀, 再以稀释剂稀释至操作机械杂质, 置放30分钟后使用, 使用过程中要不断搅拌, 以保证成分一致。
注意事项	除去浮锈、氧化皮、油污、水气等杂质。温度低于5℃时, 环氧与固化剂固化反应停止, 湿, 施工温度低于5℃ 固化慢, 不宜室外施工。
表面处理	被涂物体表面先除油污、杂质。钢铁表面应采用喷砂或机械除锈, 喷砂处理至sa2.5级。铝、镀锌钢材: 以轻扫级喷砂或以钢丝绒打毛。进行磷化处理并预先涂一道磷化底漆则效果更好。
施工环境	底材温度须高于露点以上3℃ 大气相对湿度不大于80% 涂装钢板温度不大于50℃, 气温低于5℃时, 环氧与固化剂的固化反应停止, 不能室外施工
后配套用漆	云铁氧化铁红环氧酯防锈漆、环氧铁红防锈漆、环氧磷酸锌防锈漆、环氧沥青、氯化橡胶漆
声明	以上本产品的资料和数据是根据我们的试验和实际使用中的经验积累的, 可作为施工指导情况下进行的施工, 我公司只保证油漆本身的质量, 其它方面的问题恕不负责。本说明书断改进有权进行修改。