

大连灌浆料厂家 设备安装灌浆料 设备基础灌浆料

产品名称	大连灌浆料厂家 设备安装灌浆料 设备基础灌浆料
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

产品详情

一、产品概述 GRT系列灌浆料广泛应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆，以及各类混凝土结构的补，防水堵漏及高速公路的。GRT系列灌浆料已成功应用于多项工程项目，如体育鸟巢、水立方工程；沈阳宝马工厂工程；辽宁红沿河核电站工程；连新体育工程；连高铁北站工程等。涉及冶金、造纸、电力、港口、民用、化工等各个行业，以其优良的品质深受用户好评，目前已在越来越多的域内发挥出的影响力。二、产品特点

- 1、流动性好:不泌水，具有自流平效果，可填充全部间隙。
 - 2、早高:24小时抗压度可达到终度的30%,3天达60%以上，在1-3天内安装设备。
 - 3、无收缩、粘度高：具有微膨胀，与钢筋有很好的握裹力。确保地脚螺栓和机座(钢结构)基础以及新老混凝土牢固结合。
 - 4、耐久性好:属gs盐系无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。
- 三、技术指标
- | GRT系列灌浆料技术指标 | 项目 | GRT-1 | GRT-2 | GRT-3 | GRT-4 | GRT-5 | GRT-6 | GRT-7 | 通用加固型 | 豆石加固型 | 细加固型 | 早加固型 | 耐高温型 | 耐磨型 | 支座型 | 流动度 (mm) | 初始值 | 320 | 280 | 340 | 300 | 320 | 310 | 345 | 30min保留值 | 275 | 260 | 325 | 275 | 270 | 290 | 310 | 24小时竖向膨胀率 (%) | 0.02—1.5 | 抗压度 (Mpa) | 1d | 22 | 30 | 22 | 35 | 30 | 22 | 22 | 3d | 40 | 50 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 | 28d | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 500 | 耐热 | 抗压度 | 60 | 对钢筋有无腐蚀作用 | 无 | 泌水率 (%) | 0 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----------|---|---------|---|
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----------|---|---------|---|

- 四、使用方法
1. 准备：清扫表面、不得有碎石、浮浆、油污等杂物。灌浆前24h表面应充分湿润。灌浆前不得有积水。
 2. 支模：模板不得漏浆，模板部高出灌浆上表面50mm左右。
 3. 搅拌：在搅拌桶内加入适量的水，然后将料倒入桶内搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右，搅拌时叶片不得提z浆料液面之上，以免带入空气。
 4. 灌注：从一侧灌浆直z从另一侧溢出，必要时可用竹片插捣。
 5. 养护：灌浆后3-5小时应将灌浆层表面抹平压光，之后即覆盖湿润的布或草袋洒水养护，浇水养护时间不得少于7天，浇水次数以保持灌浆料处于湿润状态为准。
- 五、适用范围
- 1、型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。
 - 2、钢结构(如钢轨、钢架、钢柱等)与基础固接的灌注。
 - 3、后张法预应力钢筋灌浆。
 - 4、梁、柱加固。
 - 5、地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固。
 - 6、墙体结构的加厚及漏渗水的。
 - 7、产品加水量为13-15%。锚固与植筋 结构柱加固 剪力墙加固 剪力墙加固 设备二次灌浆 托架加固 钢结构柱安装 轨道安装灌浆
- 六、包装储运
- 1、本品包装规格为25kg ± 0.5kg/袋，可按一般货物运输。
 - 2、储存在干燥、通风处，避免日晒，注意防潮、防水，保持期为12个月。