

PA6 日本东丽 CM1016G-45 玻纤增强 注塑 尼龙6原料

产品名称	PA6 日本东丽 CM1016G-45 玻纤增强 注塑 尼龙6原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	24.50/千克
规格参数	东丽:东丽 CM1016:CM1016G-45 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

CM1016G-45

聚己内酰胺#尼龙6|PA6

日本东丽

填充物:玻纤增强 注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

填充含量 45 Wt%

比重 1.50 D792

吸水率 D570

(23 ,24hrs) 0.9 %

(23 ,水中) 5.3 %

洛氏硬度 (23) 121 R D785

机械性能额定值单位测试方法

拉伸屈服强度 D638

(-40) 290 MPa

(23) 205 MPa

(80) 120 MPa

断裂伸长率 D638

(-40) 4.5 %

(23) 5.0 %

(80) 8.0 %

弯曲强度 D790

(-40) 330 MPa

(23) 290 MPa

(80) 160 MPa

弯曲模量 D790

(-40) 14.0 Gpa

(23) 12.0 Gpa

(80) 6.2 Gpa

压缩强度 (23) 190 MPa D695

肖氏强度 (23) 95 MPa D732

冲击强度 D256

(-40) 125 J/M

(23) 155 J/M

(-40) 90 KJ/m

(23) 100 KJ/m

热性能额定值单位测试方法

熔点 225 DSC

线膨胀系数 0.40 W/M.

热变形温度 D648

(0.46Mpa) 225

(1.86MPa) 215

阻燃性 HB