

MSD-H612 各色环氧厚浆重防腐面漆

产品名称	MSD-H612 各色环氧厚浆重防腐面漆
公司名称	上海马士达实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沈石路128号
联系电话	86-02139922757

产品详情

MSD-H612 各色环氧厚浆重防腐面漆（分装）

组成：	由环氧树脂、耐晒性耐腐蚀性颜填料、分散剂、防沉剂、混合剂及固化剂配制而成。双组份包装。
特性：	固体含量高，可以厚涂，加上固化速度快，因而大大缩短了施工进度。本涂料具有优越的附着力、耐强酸、强碱性以及良好的耐水性、耐盐雾性、耐热性、耐磨性等性能。
用途：	适用于钢铁基材的化工设备、设施及酸、碱贮罐内壁重防腐涂装和大型厂房室内钢结构的表面涂装。
涂装方式：	刷涂、辊涂、无空气高压喷涂
理论用量：	刷涂：300-400克/平方米/道 无空气高压喷涂：350-450克/平方米/道
干膜厚度：	刷涂：80-100微米/道 无空气高压喷涂：100-120微米/道
配比：	甲：乙=10：1-1.2，以包装桶合格证为准。
混合注意事项：	首先将甲组份用电动搅拌均匀，在搅拌时缓缓加入乙组份和适量稀释剂：加完后再搅拌数分钟，待涂料充分激活，熟化20分钟左右即可使用。施工涂刷时，应边搅拌边涂刷，防止沉淀。按当班用量，用多少配多少，以免造成浪费。夏季施工时，混合好的涂料如有增稠现象，应急时加入稀释剂将其用完。
稀释剂及稀释比：	环氧漆专用稀释剂，稀释比3-5%
适用时间：	23±2 8小时
涂装间隔：	23±2 最短24小时，最长3天
建议涂装道数：	刷涂、辊涂2-3道 无空气高压喷涂1-2道

前道配套：
 包装规格：
 贮存期：
 技术指标：

环氧类、聚氨酯类防锈底漆、中间漆。
 甲组份20升容器装20公斤；乙组份3.7升容器装2.4公斤。
 12个月
 执行标准HG/T3656-1999

项目	单位	指标
漆膜颜色及外观		各色（符合GSBG51001-94标准），漆膜平整
干燥时间（23±2）	h	表干 4 实干 24
柔韧性	mm	1
冲击强度	kg.cm	50
附着力（划格法）	级	1
硬度		0.5
耐10%H ₂ SO ₄ 溶液600h	级	1
耐10%NaOH溶液600h		1
耐水性600h		不起泡,不开裂

欢迎各界朋友合作共赢，绝对包您一切如意！

保证阁下醉满西楼、合作高兴.....

建立天长地久的超商务友谊.....