

海名斯THIXATROL PLUS防沉触变剂流变助剂

产品名称	海名斯THIXATROL PLUS防沉触变剂流变助剂
公司名称	太原美特翔科技有限公司
价格	86.00/Kg
规格参数	
公司地址	太原市国家高新开发区长治路266号科祥大厦315室
联系电话	0351-7029968-8002 13935100997

产品详情

THIXATROL PLUS

流变助剂

产品介绍

THIXATROL PLUS 为—100%活性成份，抗反粗的有机流变助剂，对传统和厚浆型体系均能有效地提供粘度，触变性及流挂控制。

产品特征

组成 特殊有机配方

颜色 灰白色

形式 精细粉末

密度 1.0gm/cm³

应用领域

I 工业涂料

I 高固含涂料

I 氯化橡胶底漆及面漆

I 聚酯涂料

I 粘着剂及填缝剂

I 乙烯面漆

I 路标漆

I 环氧聚酰胺面漆

I 双组份聚氨酯体系

主要特性

I 提供粘度控制、触变性及优异的抗流挂性。

I 抗返粗

I 溶剂混合

I 减少毛刷阻力及优异的应用性嫩跟，是一经济实惠的100%活性粉末，对各种溶剂的高容忍度。

使用方法

THIXATROL PLUS 需要特定的加工温度和停留时间，以达到最佳性能。应在生产初期加入以重组的润湿和停留时间来确保完全活化。在颜料分散阶段，施加足够的剪切，有利于THIXATROL PLUS 在这个阶段达到理想的活化温度，以确保最大的效能。

THIXATROL PLUS 建议添加步骤为：

1.树脂/溶剂/（混合）

2.THIXATROL PLUS（混合5-10分钟）

3.表面活性剂（如需要）（混合）

4.颜料（分散兵团保持适当的加工温度15-30分钟）

5.调色（混合到均匀为止）

建议活化温度为：

脂肪族：66-71 ° C 150-160 ° F

芳香族：49-54 ° C 120-130 ° F

醇醚类：43-49 ° C 110-120 ° F

*在每个加工温度范围内，当KB值及/或溶解度参数减少，加工温度必须要升高。反之亦然。建议逐步增加温度来决定最佳的加工温度。

添加量

为取得有效的流动控制，一般的使用量的范围为总体系重量的0.5—2.0%。如果只需要改善体系防沉性，建议添加量为0.2-0.5%

THIXATROL PLUS 最佳的添加量会随着体系的类型而变化。当配置一个新的体系时，建议逐步增加添加量来决定最佳添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的物质安全资料表（MSDS）。

包装

THIXATROL PLUS 为纸袋包装。

有效期

THIXATROL PLUS 自生产之日起，保质期限位48个月。