

Delrin POM 500AL NC010 美国杜邦 华东代理商供应

| | |
|------|------------------------------------------|
| 产品名称 | Delrin POM 500AL NC010 美国杜邦 华东代理商供应 |
| 公司名称 | 无锡市达塑凯新材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/公斤 |
| 规格参数 | 美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区洛社镇洛神路1号 |
| 联系电话 | 0510-83308896 13376231168 |

产品详情

材料特点：润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损和低摩擦性能

产品外观：本色

树脂鉴别 POM-S ISO 1043

制品标识码 >POM-S< ISO 11469

添加剂：脱模剂

其它性能

吸湿性, 2mm 0.3 % 类似ISO 62

密度 1390 kg/m ISO 1183

熔体密度 1180 kg/m

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 °C

干燥时间, 除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

熔体温度 215 ° C

注塑 熔体温度 210 ° C

注塑 熔体温度 220 ° C

螺杆切线速度 0.3 m/s

模具温度 90 ° C

模具温度 80 ° C

模具温度 100 ° C

保压范围 80 - 100 MPa

保压时间 8 s/mm

回火时间, 可选 30 min/mm

回火温度 160 ° C

以下POM材料我司均有现货销售：

POM Delrin 327UVE NC010 耐UV,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/工业工程

POM Delrin 327UVE RD402 耐UV,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500AF 20%PTFE 20%PTFE纤维,中等粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/工业工程/电子

POM Delrin 500AL NC010 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损和低摩擦
汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500CL BK601 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损和低摩擦性
汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500CL NC010 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损/低摩擦 汽车类

POM Delrin 500P BK602 中等粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500P NC010 中等粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 500PE BK602 中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 500PE NC010 中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500T BK602 增韧,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500T NC010 增韧,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500TE NC010 增韧,中等粘度均聚甲醛,低挥发性 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500TL NC010 PTFE润滑,中粘度均聚甲醛,低磨损/低摩擦 汽车/家用电器/电子

POM Delrin 510GR NC000 10%玻纤,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动

熔胶温度

可用空射法量度

POM-H 可设为215 (190 -230)

POM-K 可设为205 (190 -210)

注射速度

常见为中速偏快，过慢易产生波纹，过快易产生射纹和剪切过热。